

 A member of 	VITAL TECHNICAL SDN. BHD.		 
	Technical Data Sheet		
	VT-760 Original Wood and Parquet Adhesive		

Ngày phát hành: 12/11/2014

Ngày sửa đổi: 03/10/2024

Số bản sửa đổi: 24-01

VT-760 Original Wood and Parquet Adhesive

Keo dán sàn gỗ gốc nước

TRẠNG THÁI VẬT LÝ

Chất lỏng nhớt

ĐỘ DÍNH ƯỚT

Mạnh mẽ

ĐỘ CHÁY

Không cháy

MÀU

Trắng

ĐÓNG GÓI

500 g/chai
(24 chai/ thùng)
1 kg/chai
(12 chai/ thùng)
4 kg/xô
(6 xô/thùng)

HẠN SỬ DỤNG

12 tháng

BẢO QUẢN

Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, nhiệt độ dưới 30°C

MÔ TẢ



VT-760 Original Wood and Parquet Adhesive là loại keo gốc nước, không độc hại và không ăn mòn, tuyệt vời cho các ứng dụng dán gỗ. Sản phẩm có đặc điểm đóng rắn nhanh, độ bền liên kết vượt trội và dán được nhiều loại bề mặt nền xốp.

DỮ LIỆU

KỸ THUẬT

Tỷ trọng	: 1,20 - 1,25	
Hàm lượng chất rắn	: 39 % - 41 %	
pH	: 7,0 – 8,0	
Độ nhớt	: 20.000 – 35.000 cps	Brookfield LV4, 5 vòng/phút
Cường độ cắt chong	: 6,6 N/mm ²	

ĐẶC TÍNH

- Sẵn sàng sử dụng
- Dễ dàng thi công
- Không độc hại
- Gốc nước
- Độ bền liên kết cao
- Đóng rắn nhanh
- Tạo lớp mỏng không khe hở khi khô
- Không dung môi và ít mùi

HƯỚNG DẪN

- Lý tưởng cho sàn gỗ ghép, ghép nối gỗ, sửa chữa đồ nội thất, lắp đặt hoặc sửa chữa sàn gỗ ghép, khung gỗ.

HƯỚNG DẪN THI CÔNG

Chuẩn bị bề mặt nền

1. Bề mặt nền phải khô, có khả năng thấm hút, bằng phẳng, chắc chắn, không bụi bẩn, các hạt rời, sơn, sáp, dầu, rỉ sét và dấu vết của thạch cao.
2. Độ ẩm của lớp vữa phải thấp hơn mức tối đa được quy định bởi nhà sản xuất gỗ.
3. Kiểm tra độ ẩm trên toàn bộ chiều dày của bề mặt nền bằng máy đo độ ẩm carbide.
4. Các lớp vữa nổi trên lớp cách nhiệt hoặc lớp nhẹ (ví dụ: bê tông nhẹ) và các tấm sàn đặt trên mặt đất phải được trang bị lớp chắn ẩm để ngăn ngừa ẩm ướt từ dưới lên.
5. Để sửa chữa các vết nứt trên bề mặt nền, gia cố lớp vữa và làm phẳng các lớp vữa không đều.

Thi công keo dán

1. Khuấy đều keo trước khi sử dụng. Loại bỏ lớp màng trên bề mặt nếu có.
2. Trải keo lên bề mặt nền bằng bay răng cưa phù hợp với kích thước vật liệu.
3. Thời gian chờ mờ là 30 phút trong điều kiện nhiệt độ (10°C đến 40°C) và độ ẩm bình thường, cần lưu ý điều này khi thi công keo.
4. Nếu lớp màng hình thành trên keo trước khi lắp đặt sàn gỗ ghép, lớp keo đó phải được loại bỏ và thay thế.

Lắp đặt sàn gỗ ghép

1. Sàn gỗ ghép cần lắp đặt phải được bảo quản ở khu vực khô ráo, có mái che, không bị ngưng tụ hơi nước và phải được cách ly với mặt đất.
2. Kiểm tra độ ẩm của gỗ và độ ẩm môi trường trước khi lắp đặt.
3. Ấn mạnh sàn gỗ ghép vào lớp keo ướt để đảm bảo tiếp xúc tốt.
4. Để khoảng hở rộng khoảng 10 mm xung quanh chu vi, cột và bất kỳ yếu tố nào xuyên qua sàn.
5. Không dán các cạnh của các thanh gỗ lại với nhau (tuân theo khuyến nghị của nhà sản xuất sàn gỗ ghép về việc lắp đặt).



Truy cập trang web sản phẩm:
[Original Wood and Parquet Adhesive](http://www.vitaltechnical.com/vn/Original-Wood-and-Parquet-Adhesive)

 A member of 	VITAL TECHNICAL SDN. BHD.		 
	Technical Data Sheet		
	VT-760 Original Wood and Parquet Adhesive		

Ngày phát hành: 12/11/2014

Ngày sửa đổi: 03/10/2024

Số bản sửa đổi: 24-01

VT-760

Original Wood and Parquet Adhesive

THỜI GIAN ĐÓNG RẮN

- Sàn có thể chịu được lưu thông nhẹ sau 48 giờ. Đối với việc đánh bóng sàn gỗ ghép, hãy đợi ít nhất 10 ngày để đảm bảo gỗ đã đạt được độ ổn định thích hợp và keo đã khô hoàn toàn.

TIÊU THỤ

- Tùy thuộc vào loại bề mặt nền và lựa chọn bay răng cưa, lượng keo dán tiêu thụ dao động từ 0,6 kg đến 1,0 kg/m². Đối với ván sàn laminate, độ phủ keo được khuyến nghị tối thiểu là 80%. Đối với gỗ nguyên khối, yêu cầu độ phủ keo tối thiểu là 95%.

GIỚI HẠN

- Không khuyến nghị sử dụng cho các thi công sau:
- Sử dụng ở những khu vực rất lạnh. Trong thời tiết lạnh, phòng phải được sưởi ấm.
 - Sử dụng trên lớp vữa anhydrite hoặc magie.
 - Sử dụng trên lớp vữa có khả năng bị ẩm ướt từ dưới lên (phải lắp đặt lớp chắn ẩm giữa mặt đất và lớp vữa).
 - Sử dụng nếu lớp vữa chưa khô và có độ ẩm cao hơn khuyến nghị của nhà sản xuất gỗ (kiểm tra độ ẩm trên toàn bộ chiều dày).

CẢNH BÁO

Đề xa tầm tay trẻ em. Bảng dữ liệu an toàn có sẵn theo yêu cầu. Để biết thêm thông tin về sức khỏe và an toàn, hãy tham khảo bảng dữ liệu an toàn mới nhất.

LƯU Ý PHÁP LÝ

Mọi nỗ lực đã được thực hiện để đảm bảo rằng thông tin được cung cấp ở đây là đúng sự thật và đáng tin cậy, nhưng thông tin này chỉ được cung cấp để hướng dẫn khách hàng của chúng tôi. Công ty không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với tổn thất hoặc thiệt hại có thể phát sinh từ việc sử dụng thông tin này, do khả năng có sự khác biệt về điều kiện gia công hoặc làm việc và tay nghề nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Người dùng nên tự kiểm tra để xác nhận tính phù hợp của sản phẩm này.