

Ngày phát hành: 06/06/11

Ngày sửa đổi: 03/11/2022

Số bản sửa đổi: 22-02

VT-300 PVC Solvent Cement

MÔ TẢ



VT-300 PVC Solvent Cement là loại keo dán chất lượng cao, màu trong suốt, độ bền trung bình, được đặc chế cho các ứng dụng dán ống và phụ kiện PVC và uPVC. Sản phẩm dễ sử dụng, đóng rắn nhanh và mang lại độ bền liên kết vượt trội.

TRANG THÁI VẬT LÝ

Chất lỏng trong suốt

MÙI

Đặc trưng

MÀU

Trong suốt

ĐÓNG GÓI

4 oz./ lon

(48 lon/thùng)

8 oz./ lon

(24 lon/thùng)

16 oz./ lon

(12 lon/thùng)

100 ml/ lon

(60 lon/thùng)

500 ml/ lon

(24 lon/thùng)

3 kg/ thùng thiếc

(8 thùng thiếc/thùng)

15 ml x 10 tuýp/vi

(48 vi/thùng)

HẠN SỬ DỤNG

12 tháng

BẢO QUẢN

Đề cháy, tránh xa nguồn nhiệt hoặc ngọn lửa. Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, nhiệt độ dưới 30°C.

NHIỆT ĐỘ THI CÔNG

-10 °C – 40 °C

NHIỆT ĐỘ LÀM VIỆC

-10 °C – 60 °C

Quét để tìm hiểu cách sử dụng



DỮ LIỆU KỸ THUẬT

Hàm lượng chất rắn

: 17 %

Độ nhớt ở 25°C

: 230 cPs

Brookfield LV 2, 50 vòng/phút

Tỷ trọng

: 0,88 – 0,92

Thời gian lắp ráp

: 5 phút

Thời gian đóng rắn ban đầu

: 15 phút

Thời gian đóng rắn cuối cùng - thi công áp suất thấp:

: 3 giờ

Thời gian đóng rắn cuối cùng - thi công áp suất cao:

: 24 giờ

*Lưu ý: Điều kiện làm việc thực tế có thể khác nhau. Trong thời tiết ẩm ướt hoặc có độ ẩm cao, hãy để thời gian đóng rắn lâu hơn.

ĐẶC TÍNH

- Đóng rắn nhanh
- Độ bám dính tuyệt vời
- Liên kết chống thấm nước

CÁC THỬ NGHIỆM / TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG

- VT-300 đáp ứng các yêu cầu của:
- Chỉ thị RoHS 2011/65/EU

HƯỚNG DẪN

Lý tưởng cho việc dán và ghép nối các ống PVC và uPVC cứng có đường kính lên đến 100 mm. Sau khi đóng rắn hoàn toàn, sản phẩm an toàn cho nước uống, tưới tiêu, nước thải, ống vệ sinh và ống dẫn, v.v.

HƯỚNG DẪN THI CÔNG

1. Bề mặt phải sạch, khô và không dính bụi bẩn, dầu mỡ hoặc nước.
2. Làm nhám các bề mặt tiếp xúc đến toàn bộ chiều sâu của ổ cắm bằng giấy nhám trung bình hoặc vải nhám.
3. Bôi keo dung môi lên cả hai bề mặt cần dán bằng cọ khô, sạch để tạo lớp phủ đồng đều, với lớp phủ dày hơn ở đầu ống.
4. Sản phẩm sẽ hòa tan và làm mềm bề mặt của ống và phụ kiện. Lắp ráp khi keo còn ướt.
5. Khi ống và phụ kiện được lắp ráp với nhau, các bề mặt đã mềm trộn lẫn và khi cứng lại sẽ tạo ra mối nối hàn hóa học.
6. Giữ chắc trong 30 giây để keo dán ban đầu, sau đó loại bỏ keo dung môi dư thừa và không được xê dịch trong 15 phút.

CẢNH BÁO

Chất lỏng và hơi dễ cháy. Gây kích ứng da. Gây kích ứng mắt nghiêm trọng. Có thể gây buồn ngủ hoặc chóng mặt. Nghi ngờ gây hại cho khả năng sinh sản hoặc thai nhi. Có thể gây tổn thương hệ thần kinh khi hít phải trong thời gian dài hoặc liên tục. Nếu cần tư vấn y tế, hãy mang theo hộp đựng hoặc nhãn sản phẩm. Để xa tầm tay trẻ em. Xin hướng dẫn đặc biệt trước khi sử dụng. Không được xử lý cho đến khi đã đọc và hiểu rõ tất cả các biện pháp phòng ngừa an toàn. Tránh xa nhiệt, bề mặt nóng, tia lửa, ngọn lửa trần và các nguồn gây cháy khác. Không hút thuốc. Giữ bình chứa đóng chặt. Bảng dữ liệu an toàn có sẵn theo yêu cầu. Để biết thêm thông tin về sức khỏe và an toàn, hãy tham khảo bảng dữ liệu an toàn mới nhất.

LƯU Ý PHÁP LÝ

Mọi nỗ lực đã được thực hiện để đảm bảo rằng thông tin được cung cấp ở đây là đúng sự thật và đáng tin cậy, nhưng thông tin này chỉ được cung cấp để hướng dẫn khách hàng của chúng tôi. Công ty không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với tổn thất hoặc thiệt hại có thể phát sinh từ việc sử dụng thông tin này, do khả năng có sự khác biệt về điều kiện gia công hoặc làm việc và tay nghề nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Người dùng nên tự kiểm tra để xác nhận tính phù hợp của sản phẩm này.