

	VITAL TECHNICAL SDN. BHD.	 
	Technical Data Sheet	
	VT-910 / VT-911 / VT-912 / VT-913 / VT-914 All Purpose Adhesive	

Ngày phát hành: 06/06/11

Ngày sửa đổi: 27/07/2024

Số bản sửa đổi: R24-01

Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm:

Màu	: Trong suốt
Thời gian làm việc	: 5 – 20 phút
Tỷ trọng	: 0,80 ± 0,03
Hàm lượng chất rắn	: 37 ± 1 %
Độ nhớt	: Trung bình
Hạn sử dụng	: 24 tháng
Đặc tính	: Màu trong suốt : Dán được hầu hết các vật liệu : An toàn với polystyrene : VT-910V: Vỉ 12 tuýp x 7ml (Dạng đứng) : VT-911: Vỉ 2 tuýp x 7ml : VT-912: Tuýp 20ml, đóng hộp : VT-912C: Tuýp 20ml, đóng vỉ : VT-913: Tuýp 7ml, đóng vỉ : VT-914: Tuýp 125ml, đóng hộp : VT-914C: Tuýp 125ml, đóng vỉ
Đóng gói	



Truy cập trang web sản phẩm:

[All Purpose Adhesive](#)



Mô tả sản phẩm:

Là loại keo dán đa năng trong suốt, phù hợp với hầu hết các loại sửa chữa gia dụng và công việc thủ công. Sản phẩm đóng rắn nhanh và không làm hỏng polystyrene (xốp).

Thi công:

Dán gỗ, bìa cứng, giấy, vải, da, đồ gốm, thủy tinh, đồ sứ, đá cẩm thạch, kim loại, nỉ, rơm, xốp cứng, polystyrene (xốp) và nhiều loại nhựa.

Hướng dẫn:

1. Bề mặt phải sạch, khô và không dính bụi bẩn, dầu mỡ hoặc nước.
2. Trải đều lên cả hai mặt của bề mặt, để khô trong 5 phút - 20 phút, sau đó ấn mạnh vào nhau.
3. Không thể điều chỉnh sau khi dán. Đậy nắp sau khi sử dụng và bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát.

Cảnh báo

Chất lỏng và hơi dễ cháy. Gây kích ứng da. Có thể gây buồn ngủ hoặc chóng mặt. Độc hại cho sinh vật dưới nước với tác dụng kéo dài. Tránh xa nhiệt, bề mặt nóng, tia lửa, ngọn lửa trần và các nguồn gây cháy khác. Không hút thuốc. Tránh hít phải khói. **NẾU DÍNH VÀO DA** (hoặc tóc): Cởi bỏ ngay lập tức tất cả quần áo bị nhiễm bẩn. Rửa sạch da bằng nước. Nếu da bị kích ứng: Tìm kiếm tư vấn/chăm sóc y tế. Thu gom chất tràn đổ. Bảo quản ở nơi thông thoáng. Giữ mát. Bảng dữ liệu an toàn có sẵn theo yêu cầu. Để biết thêm thông tin về sức khỏe và an toàn, hãy tham khảo bảng dữ liệu an toàn mới nhất.

Bảo quản:

Bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát, dưới 30 °C để đảm bảo độ ổn định khi bảo quản tối ưu.

Mọi nỗ lực đã được thực hiện để đảm bảo rằng thông tin được cung cấp ở đây là đúng sự thật và đáng tin cậy, nhưng thông tin này chỉ được cung cấp để hướng dẫn khách hàng của chúng tôi. Công ty không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với tổn thất hoặc thiệt hại có thể phát sinh từ việc sử dụng thông tin này, do khả năng có sự khác biệt về điều kiện gia công hoặc làm việc và tay nghề nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Người dùng nên tự kiểm tra để xác nhận tính phù hợp của sản phẩm này.