

 A member of 	.VITAL TECHNICAL SDN. BHD		 
	Technical Data Sheet		
	VT-201 All Purpose Sealant		

رقم المراجعة: 01-24

تاريخ المراجعة: 2024/01/07

تاريخ الإصدار: 08/03/31

VT-201 / VT-201S All Purpose Sealant

مانع تسرب سيليكون أسيتوكسي

المكون الأساسي
بوليمر السيليكونالحالة الفيزيائية
مادة معجونية ناعمة
(قبل المعالجة)
مادة مطاطية مرنة
(بعد المعالجة)الألوان القياسية
شفاف (C10)
أبيض (W10)
أسود (B10)
رمادي (G10)الألوان المميزة
(مصنوع حسب الطلب)
الألومنيوم (A10)
برونزي (B30)
برونزي داكن (B32)مدة الجفاف الأولي
10 - 30 ثانية
(عند درجة حرارة 25 مئوية
ورطوبة نسبية 50%)التعبئة والتغليف
270 مل/عبوة
(24 عبوة / حاوية كرتونية)
280 مل/عبوة
(24 عبوة / حاوية كرتونية)
500 مل / حاوية
(20 حاوية / حاوية كرتونية)مدة الصلاحية
12 شهرالتخزين
يُحفظ في مكان جاف وبارد
وفي درجة حرارة أقل من
30 درجة مئوية.درجة حرارة التشغيل أثناء
التطبيق
من 20- إلى 50 درجة مئويةدرجة حرارة التشغيل
بما يصل إلى 150 درجة مئوية

الوصف



يُعد المنتج (VT-201) هو مانع تسرب سيليكون أسيتوكسي عام مخصص لمجموعة متنوعة من تطبيقات مانع الاستخدام مثل التزجيج، حيث تتطلب التطبيقات الموثوقة على المدى الطويل. سيشكل رابطاً لتوفير مانع تسرب قوي ومرن ومقاوم للماء على العديد من المواد البنائية المستخدمة في المناطق الرطبة. يظل هذا المانع الإيلاستومري مرناً بشكل دائم بعد المعالجة.

البيانات الفنية	نظام المعالجة	يعتمد في معالجته على الرطوبة، مركب الأسيتوكسي
	الجانبيه النوعية	: 0.95 - 0.98 جم/مل
مقاومة الشد	أكبر من 0.5 نيوتن/مم ²	ASTM D412
	نسبة الاستطالة قبل الانقطاع	: أكبر من 350 %
القدرة على الحركة	الفترة على الحركة	: 25± %
	مقياس الصلابة الشبيهة	: 10 - 20
نسبة المركبات العضوية المتطايرة:	نسبة المركبات العضوية المتطايرة:	الطريقة المُتبعة من قبل وكالة حماية البيئة الأمريكية رقم 24
	98.51 جم/لتر	
الخصائص	مانع تسرب متعدد الاستخدامات	مرن دائماً
	يتميز بقدرة على الحركة تصل إلى 25± %	قدرة استثنائية على التحمل
الاختبارات / المعايير المطبقة	مناسب للاستخدام الداخلي والخارجي	
إرشادات الاستخدام	يتوافق المنتج VT-201 مع المتطلبات التالية:	
	المواصفة المعيارية ASTM C920، النوع "إس"، المواد الخالية من المنظفات، الفئة "25"، المواد المخصصة للاستخدام في المناطق غير المرورية، أعمال الزجاج والاستخدامات العامة	
إرشادات الاستخدام	توجيهي الاتحاد الأوروبي الأول والثاني للحد من المواد الخطرة	
	مناسب تماماً للاستخدامات العامة لمانع التسرب مثل النوافذ السقفية وأجهزة التهوية وأنظمة التكييف واللافتات البلاستيكية، وهياكل كتل الزجاج، فضلاً عن استخدامه كأساس في الأجهزة البحرية.	
مرحلة التحضير	يجب أن تكون سطح القاعدة جافاً ونظيفاً، وخالياً من الأوساخ والشحوم والزيوت أو المياه الراكة.	
	ضع شريط التغطية وأزله قبل انتهاء وقت التشغيل للحصول على مظهر نهائي أنيق.	
إرشادات الاستخدام	يُوصى باستخدام مواد داعمة مُعتمدة في التصميمات التي يزيد قطرها عن 10 مم.	
التنظيف	1. اقطع فتحة العبوة بحذر.	
	2. اقطع فوهة العبوة بزاوية تقريبية من 45° إلى 60°، مع مراعاة قطرها المناسب.	
تصميم الوصلة	3. استخدم مسدس توزيع لوضع مانع التسرب في اتجاه واحد.	
	4. قم بتشكيل خرزة مانع التسرب باستخدام أداة نظيفة وجافة خلال فترة العمل للحصول على مظهر أملس.	
تصميم الوصلة	يمكن تنظيف موانع التسرب غير الجافة باستخدام الأسيتون أو المذيبات المعدنية.	
	لا يمكن إزالة موانع التسرب المتصلبة إلا بالوسائل الميكانيكية.	
تصميم الوصلة	يجب حساب حجم خرزة مانع التسرب المحددة، بحيث يتوافق مع قدرات التمدد لمانع التسرب، وذلك بما يتناسب مع عرض الوصلة المتوقع نتيجة التمدد والانكماش.	
	يُجرى تحديد عرض خرزة مانع التسرب بشكل عام وفقاً لسعة الحركة القصوى المقدرة بالقيمة 25±%.	
تصميم الوصلة	يجب ألا يقل عمق الوصلة عن 6 مم لضمان تحمل الحركة.	
	يجب أن يتم تصميم الوصلة بحيث تكون نسبة العرض إلى العمق 2:1.	

 A member of 	.VITAL TECHNICAL SDN. BHD		 
	Technical Data Sheet		
	VT-201 All Purpose Sealant		

رقم المراجعة: 01-24

تاريخ المراجعة: 2024/01/07

تاريخ الإصدار: 08/03/31

VT-201
All Purpose Sealant

التغطية

التغطية (280 مل)*	العمق	العرض
7.07 متر	6 مم	6 مم
2.55 متر	10 مم	10 مم
1.27 متر	10 مم	20 مم
0.85 متر	12 مم	25 مم

تشير أرقام التغطية المعروضة إلى التغطية المتوقعة بالمتري الطولي، مع مراعاة نسبة هدر تقديرية تبلغ 10%. وقد تختلف التغطية الفعلية.
■ الصيغة الحسابية:

$$س = \frac{[(ص \times ن) \times 1.1]}{\text{التغطية}}$$

س = حجم العبوة (أو الحاوية) بالمليتر،
ص = عرض الوصلة بالسنتيمتر = عمق الوصلة بالسنتيمتر،
1.1 = نسبة الهدر المقدرة بنسبة 10%
التغطية = الامتداد الطولي بالمتري محسوبًا بالسنتيمتر لكل عبوة (أو حاوية)

قيود الاستخدام

- لا يُوصى باستخدامه في التطبيقات التالية:
- الركائز التي قد تتعرض للتآكل بسبب حمض الأسيتيك المنطلق أثناء عملية المعالجة.
- سبيكة النحاس أو أي سبائك أخرى تحتوي على معدن النحاس.
- البولي إيثيلين، والبولي بروبيلين، وبولي رباعي فلورو الإيثيلين (التفلون)
- المناطق ذات الحركة المرورية المعرضة للتآكل.
- تزييج الهياكل الإنشائية.
- بعض الأسطح مثل الخرسانة، أو الرخام، أو الكوارتزيت، أو الحجر الطبيعي.
- المطاط النيوبريني.

التحذيرات

يُطلق حمض الأسيتيك أثناء عملية التطبيق والمعالجة. يُحفظ بعيدًا عن متناول الأطفال. يُستخدم في مناطق جيدة التهوية. تتوفر صحيفة بيانات السلامة عند الطلب. لمزيد من المعلومات حول الصحة والسلامة، يرجى الاطلاع على أحدث صحيفة صادرة بشأن بيانات السلامة.

التنبيهات القانونية

جرى التحقق من المعلومات الواردة بأقصى قدر من العناية، إلا أنها تُقدّم لأغراض إرشادية فقط لعملائنا. ولا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن أي خسارة أو ضرر قد ينجم عن استخدام هذه المعلومات، نظرًا لاحتمالية اختلاف عمليات المعالجة أو ظروف التشغيل أو جودة التنفيذ الخارجة عن نطاق سيطرتنا. ويُصحح المستخدمون بالتحقق من مدى ملاءمة هذا المنتج من خلال إجراء اختباراتهم الخاصة.