

	VITAL TECHNICAL SDN. BHD.	 
	Tài liệu kỹ thuật	
	VT-222 Keo Trám Khe Hở Đa Dụng	

Issuance date: 31/03/2008

Revision date: 05/12/2023

Revision No.: 23-01



VT-222 Keo Trám Khe Hở Đa Dụng

Keo Acrylic Gốc Nước

GÓC HÓA HỌC
Acrylic gốc nước

TRẠNG THÁI VẬT LÝ
Dạng bột nhão mềm

MÀU SẮC
trắng

THỜI GIAN KHÔ BỀ MẶT
<15 phút
(tại 25°C và độ ẩm tương đối (R.H) 50%)

SKIN-FORM TIME
15 minutes

ĐÓNG GÓI
450 g/ống (24
ống/thùng)

HẠN SỬ DỤNG
24 tháng

ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN Bảo
quản nơi khô ráo, thông
thoáng với nhiệt độ môi
trường thấp hơn 30°C

NHIỆT ĐỘ SỬ DỤNG
-5 °C – 50 °C

KHẢ NĂNG CHỊU NHIỆT
-10 °C – 75 °C

DESCRIPTION



Là một loại keo acrylic đa năng, thân thiện với môi trường, đa dụng trong công tác bản khe nối. Có thể sơn được và có độ bám tốt đối với hầu hết các bề mặt xốp. Keo được chế tạo với chất lưu thích hợp, do đó có thể chịu được áp lực trong quá trình lắp đặt. Thích hợp dùng trong các công tác trét khe hở và mối nối có khả năng dịch chuyển nhẹ hoặc rung lắc, nếu có, khiến chất trám không đàn hồi và bột trét thông thường bị nứt và bong tróc. Keo có thể được phủ êm ái và dễ dàng cũng như có thể được rửa sạch bằng nước.

DATA

Cơ chế đóng rắn	: sự bay hơi nước	
Khối lượng riêng	: 1.61 g/mL	
Nội dung rắn	: 82 %	
Cường độ kéo	: 1.2 N/mm ²	ASTM D412
Độ giãn dài tối đa	: 190 %	ASTM D412
Khả năng chuyển vị	: ±12.5 %	ASTM C719
Độ cứng Shore A	: 20	ASTM C661
Tuân thủ VOC thấp	: Yes	SCAQMD Rule 1168
Hàm lượng VOC	: 36.97 g/L	USEPA Method 24

Tính năng

- ±12.5% khả năng đàn hồi (VT-222)
- Sơn được
- Tiết kiệm
- Đa năng & linh hoạt vĩnh viễn
- Dễ chùi rửa bằng nước

Thí nghiệm áp dụng / Tiêu chuẩn

- VT-222 meets the requirements of:
- ASTM C920 & ASTM C719, Type S, Grade NS, Class 12.5, Use NT, M
 - Low VOC - USEPA Method 24 and SCAQMD Method 304-91 under SCAQMD Rule 1168

Ứng dụng

- Dùng trong các công tác dán trám thông dụng: mối nối cửa và cửa sổ, lắp đặt tủ và tủ quần áo, ốp chân tường bằng gỗ, v.v... Thích hợp cho các chất liệu nền khác nhau: kim loại, PVC, gỗ, bê tông, tấm thạch cao, tấm xi măng cốt thép, đá hoa cương, v.v...

CHUẨN BỊ BỀ MẶT

- Tất cả bề mặt phải được khô và sạch; loại bỏ bụi bẩn, mỡ, dầu hoặc nước đọng
- Để hoàn thiện gọn gàng hơn, sử dụng băng keo chuyên dụng và tháo bỏ ngay sau khi thi công.
- Đối với các khe trám được thiết kế có độ sâu trên 10 mm, sử dụng các vật liệu đệm đã được phê duyệt

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Bề mặt phải sạch, khô và không có bụi bẩn, dầu mỡ, dầu hoặc nước.
- Bề mặt nên được làm sạch bằng cồn, M.E.K. hoặc dung môi thích hợp khác. Không sử dụng xà phòng hoặc chất tẩy rửa.
- Để có đường keo gọn gàng, dán băng keo che trước khi keo tạo màng bề mặt và gỡ ra sau đó.
- Cắt đầu vòi ở góc 45° theo chiều rộng mong muốn của đường keo và bơm lên bề mặt bằng súng bắn keo.
- Tạo hình keo trong vòng 15 phút sau khi bơm, trước khi keo tạo màng bề mặt.
- Để khô trong một giờ trước khi sơn bằng sơn gốc nước và 24 giờ đối với sơn gốc dầu.
- Keo chưa khô có thể được làm sạch bằng khăn ẩm.

	VITAL TECHNICAL SDN. BHD.	 
	Tài liệu kỹ thuật	
	VT-222 Keo Trám Khe Hở Đa Dụng	

Issuance date: 31/03/2008

Revision date: 05/12/2023

Revision No.: 23-01

VT-222

Keo Trám Khe Hở Đa Dụng

VỆ SINH

- Keo trám ướt có thể được lau sạch với acetone hoặc dung môi thích hợp.
- Keo trám sau khi đóng rắn chỉ có khả năng được loại bỏ bằng cơ học.

ĐỊNH MỨC

- Kích thước đường keo được chỉ định cần được tính toán để phù hợp với khả năng nén và giãn của keo so với độ rộng khe dự kiến do sự giãn nở và co lại.
- Kích thước đường keo tối thiểu không được nhỏ hơn 3 mm để đáp ứng chuyển động.
- Tỷ lệ giữa chiều rộng và chiều sâu của khe thiết kế với keo phải là 2:1.

HẠN CHẾ

Không khuyến nghị cho các ứng dụng sau:

- Dưới mực nước hoặc ngâm nước vĩnh viễn.
- Khu vực giao thông chịu mài mòn.
- Khe có chuyển động lớn hơn 12.5%.
- Ngoài trời nếu dự kiến sẽ có mưa trong vòng hai giờ sau khi thi công keo.

CHÚ Ý

Sản phẩm giải phóng methyl ethylketoxime trong quá trình thi công và đóng rắn. Có thể gây dị ứng da. Tránh hít hơi. Không được phép mang quần áo bị nhiễm bẩn ra khỏi nơi làm việc. Mang bao tay bảo vệ. **NẾU DÍNH VÀO DA:** Rửa sạch bằng xà phòng và nước. Nếu da bị kích ứng hoặc phát ban: Hãy nhận sự tư vấn / chăm sóc y tế. Giặt quần áo nhiễm bẩn trước khi tái sử dụng. Tránh xa tầm tay trẻ em. Chứa aminosilane. Có thể gây nên dị ứng. Tài liệu hướng dẫn an toàn có sẵn theo yêu cầu. Để biết thêm thông tin về sức khỏe và an toàn, hãy tham khảo thêm tài liệu an toàn mới nhất.

GHI CHÚ PHÁP LÝ

Mọi nỗ lực đã được thực hiện để đảm bảo rằng thông tin được cung cấp ở đây là đúng sự thật và đáng tin cậy nhưng nó chỉ được cung cấp để hướng dẫn khách hàng của chúng tôi. Công ty không thể chịu bất kỳ trách nhiệm nào về mất mát hoặc thiệt hại có thể xảy ra do việc sử dụng thông tin, do khả năng thay đổi của quá trình xử lý hoặc điều kiện làm việc và tay nghề nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Người tiêu dùng nên xác nhận tính phù hợp của sản phẩm này bằng các thử nghiệm trước khi sử dụng.