

 A member of 	VITAL TECHNICAL SDN. BHD.	 
	Technical Data Sheet	
	VT-231 Heavy Duty Construction Adhesive	

วันที่ออก: 15/07/2010

วันที่ปรับปรุง: 07/03/2025

หมายเลขการปรับปรุง: 25-01

VT-231 Heavy Duty Construction Adhesive

ชีลแลนท์ชนิดกาสำหรับงานก่อสร้าง

ส่วนประกอบหลัก

ยางสังเคราะห์

สถานะทางกายภาพ

เนื้อครีมข้น

สี

เบจ

เวลาเปิดใช้งาน

สูงสุด 5 นาที

(ที่ 25°C. และ 50% R.H.)

เวลาการแข็งตัว

24 – 72 ชั่วโมง

บรรจุภัณฑ์

350 ก./หลอด

(24 หลอด/กล่อง)

อายุการเก็บรักษา

18 เดือน (กล่อง)

การจัดเก็บ

จัดเก็บในที่แห้งและเย็นที่อุณหภูมิประมาณ 30°C.

อุณหภูมิในการใช้งาน

5°C. – 38°C.

อุณหภูมิในการใช้งาน

-30 – 60°C.

สแกนเพื่อเรียนรู้วิธีการใช้
งาน)



คำอธิบาย



VT-231 Heavy Duty เป็นชีลแลนท์ชนิดกาสำหรับงานก่อสร้างแบบส่วนประกอบเดียว ที่ได้รับการผสมสูตรสำหรับงานก่อสร้างทั่วไป การปรับปรุง ซ่อมแซม และงานบำรุงรักษา สูตรการยึดเกาะที่ช่วยยึดชิ้นงานให้อยู่ในตำแหน่งทันที ลดความจำเป็นในการใช้วัสดุค้ำยัน ยึดเกาะกับวัสดุก่อสร้างส่วนใหญ่ มีแรงยึดเกาะเริ่มต้นสูง การยึดติดที่เหนือกว่า และจะไม่ไหลย้อยบนพื้นผิวแนวตั้ง

เป็นชีลแลนท์ชนิดกาสำหรับงานก่อสร้างแบบส่วนประกอบเดียว

การปรับปรุง ซ่อมแซม และงานบำรุงรักษา
ลดความจำเป็นในการใช้วัสดุค้ำยัน
การยึดติดที่เหนือกว่า

ข้อมูลทางเทคนิค

ระบบการแข็งตัว : การระเหยของตัวทำละลาย

ข้อมูล

ความถ่วงจำเพาะ : 1.26 ก./มล.

ความต้านทานการฉีกแบบหับ : 3.0 N/mm² ASTM D1002 (ไม้ต่อไม้)

สารเนื้อแข็ง : 77 %

เสถียรภาพต่อการแช่แข็ง/ละลาย : 5 รอบ

คุณสมบัติ

- ตัวเลือกสำหรับช่างระดับมืออาชีพ
- เนื้อครีมไม่หยด
- ยึดเกาะทันที
- ยึดเกาะกับวัสดุส่วนใหญ่

การใช้งาน

- เหมาะสำหรับพื้นไม้ (จะแข็งขึ้นหลังจากการแห้ง), ยึดเกาะกับวัสดุก่อสร้างส่วนใหญ่: ไม้ (เปียก, ป้องกันการบำบัด, ฯลฯ), ไม้อัด, แผ่นไม้อัด, ไม้แข็ง, โลหะ, คอนกรีต, โฟมพอลิยูรีเทน, หิน, เซรามิก, และวัสดุแผ่นขนาดใหญ่ส่วนใหญ่

การใช้งานวิธีใช้

1. พื้นผิวต้องแห้งและสะอาด ปราศจากสิ่งสกปรก คราบจาระบี น้ำมัน หรือน้ำ
2. สำหรับการตกแต่งที่เรียบร้อย ให้ใช้हेปปิด และนำออกก่อนที่กาสำหรับก่อสร้างจะเซตตัว
3. ตัดปลายออกและเจาะซิลฟอยล์ภายในด้วยหัวฉีด ตัดหัวฉีดที่มุม 45° ตามความกว้างของแนวซิลที่ต้องการ แล้วใช้ปืนยิงซิลแลนท์ยิงลงบนพื้นผิว
4. การยึดติดสองด้าน (การยึดติดกับวัสดุที่มีน้ำหนักเบา): หากวางลงบนพื้นผิวที่จะยึดติด กดให้แน่นแล้วดึงออก ปล่อยให้แห้งพอประมาณ 10 ถึง 30 วินาทีแล้วกดให้แน่นอีกครั้ง ควรเคาะพื้นที่ที่สัมผัสเบาๆ ด้วยค้อนยางเพื่อให้สัมผัสกันสนิท
5. การยึดติดหนึ่งด้าน (การยึดติดกับวัสดุที่มีน้ำหนักมาก): หากวางลงบนพื้นผิวที่จะยึดติด กดให้แน่นและยึดให้แน่นด้วยวิธีต่างๆ (เช่น การใช้ที่หนีบ ตะปู สกรู ฯลฯ) คงการยึดติดไว้เป็นเวลาอย่างน้อย 24 ชั่วโมง
6. กาที่ยังไม่แห้งหรือแห้งบางส่วนสามารถเช็ดออกได้ด้วยผ้าชิ้นหนึ่ง กาที่แห้งแล้วควรใช้เกรียงหรือขัดออก

ปริมาณการใช้งาน

หลอดขนาด 350 ก. จะสามารถใช้งานได้ครอบคลุม 10 เมตร สำหรับแนวซิลขนาด 6 มม.

ข้อจำกัด

- ไม่แนะนำให้ใช้กับพอลิโอสไตรีน (สไตรโฟม)
- ไม่แนะนำให้ใช้สำหรับการยึดกระจก
- ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานภายนอก

 A member of 	VITAL TECHNICAL SDN. BHD.	 
	Technical Data Sheet	
	VT-231 Heavy Duty Construction Adhesive	

วันที่ออก: 15/07/2010

วันที่ปรับปรุง: 07/03/2025

หมายเลขการปรับปรุง: 25-01

VT-231

Heavy Duty Construction
Adhesive

ข้อควรระวัง	ของเหลวและไอระเหยไวไฟสูง ทำให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง อาจทำให้เกิดการระคายเคืองผิวหนังจากอาการแพ้ อาจทำให้ฟุ้งขี้ฝุ่นหรือเวียนศีรษะ สงสัยว่าจะทำลายความสามารถในการมีบุตรหรือทำให้เกิดอันตรายต่อเด็กในครรภ์ อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อระบบประสาทจากการสัมผัสซ้ำๆ หรือสูดดมเป็นเวลานาน เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตทางน้ำที่มีผลระยะยาว เก็บให้ห่างจากความร้อน พื้นผิวที่ร้อน ประกายไฟ เปลวไฟ และแหล่งกำเนิดประกายไฟอื่นๆ ห้ามสูบบุหรี่ ห้ามหายใจเอาควันเข้าสู่ร่างกาย ใช้ภายนอกอาคารหรือในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกเท่านั้น สวมถุงมือป้องกันและอุปกรณ์ป้องกันดวงตา หากสัมผัสถูกหรือมีความกังวล: ขอคำแนะนำการดูแลจากแพทย์ จัดเก็บในที่ล็อกให้ปลอดภัย มีเอกสารข้อมูลความปลอดภัยให้ตามคำขอ
-------------	--

หมายเหตุทางกฎหมาย	เราได้พยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้ข้อมูลที่ให้ไว้ถูกต้องและเชื่อถือได้ แต่ข้อมูลนี้มิได้เพื่อเป็นคำแนะนำสำหรับลูกค้าของเราเท่านั้น บริษัทขอแจ้งว่าไม่สามารถรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูล เนื่องจากมีโอกาสดังที่กระบวนการทำงาน สภาพแวดล้อม และมีมือแรงงาน ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา ขอแนะนำให้ผู้ใช้ทำการทดสอบด้วยตนเองเพื่อยืนยันว่าผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสมกับการใช้งาน
-------------------	---