

	VITAL TECHNICAL SDN. BHD.	 
	Tài liệu kỹ thuật	
	VT-232 Eco Nails	

Ngày ban hành: 04/06/2009

Ngày cập nhật: 18/08/2023

Số cập nhật: 23-02

VT-232 Eco Nails

Kéo Dán Chuyên Dụng Dùng Trong Xây Dựng



GỐC HÓA HỌC

Cao su tổng hợp

TRẠNG THÁI VẬT LÝ

Dạng bột nhão đặc

MÀU SẮC

Nâu nhạt

THỜI GIAN MỜ

Max. 5 phút
(tại 25°C và độ ẩm tương đối (R.H) 50%)

HỜI GIAN KHÔ BỀ MẶT

24 – 72 giờ

ĐÓNG GÓI

350 g/ ống
(24 ống/thùng)
5.0 kg/ Hộp thiếc
(4 c Hộp thiếc/thùng)

HẠN SỬ DỤNG

18 Tháng

ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN

Bảo quản nơi khô ráo, thông thoáng với nhiệt độ môi trường thấp hơn 30°C

NHIỆT ĐỘ SỬ DỤNG

5 °C – 38 °C

KHẢ NĂNG CHỊU NHIỆT

-30 °C – 60 °C

MÔ TẢ



Chất kết dính dạng hồ dán một thành phần, Hàm lượng VOC thấp (tuân thủ quy tắc SCAQMD # 1168), được pha chế để kết dính nhiều loại vật liệu xây dựng thông thường. Sản phẩm có độ bám dính ban đầu chắc chắn, khả năng bám dính cao và không bị sụt trên bề mặt thẳng đứng. Sản phẩm thích hợp cho các dự án thi công, tu sửa, bảo trì và sửa chữa hạng nặng nói chung.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Cơ chế đóng rắn	: Bay hơi dung môi	
Khối lượng riêng	: 1.22 g/mL	
Độ bền cắt chồng	: 4.0 MPa	ASTM D1002 (Wood-to-wood)
Hàm lượng rắn	: 70 %	
Độ ổn định khi đông/làm tan	: 5 Chu kỳ	
Tuân thủ VOC thấp	: Yes	SCAQMD Rule 1168
Hàm lượng VOC	: 18.06 g/L	USEPA Method 24
Pedestal overturning moment	: 170.52 N/m	CISCA 2007 – Section 6

Đặc tính

- Không chứa APEO-, Formaldehyde- và Phthalate
- Keo dán không nhỏ giọt
- Kết dính với hầu hết các vật liệu

Thí nghiệm áp dụng / Tiêu chuẩn

- VT-232 meets the requirements of:
- Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) v4.1 EQ compliant
 - Singapore Green Building Product Labelling Scheme (SGBPLS) certified
 - Tested with CISCA 2007- Section 6: Pedestal Overturning Moment Test
 - Low VOC - USEPA Method 24 and SCAQMD Method 303-91 under SCAQMD Rule 1168

Ứng dụng

Sản phẩm lý tưởng để dán các tấm ốp chân tường bằng gỗ và PVC, ván dăm, vữa, nhôm, sắt mạ kẽm, thép, bê tông, tấm xi măng sợi, gạch tường, bê tông và tấm sàn. Sản phẩm được khuyến nghị để liên kết bề sàn tiếp xúc nâng đỡ với lớp vữa láng nền xi măng, nhờ đó độ bám dính của vật liệu này được biểu thị xuất sắc trong CISCA 2007- Phần 6: Kiểm tra khoảnh khắc lật bề.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Bề mặt phải sạch, khô và không có bụi bẩn, dầu mỡ, dầu hoặc nước.
- Để có kết quả gọn gàng, hãy dán bằng keo che và tháo ra trước khi keo xây dựng đông lại.
- Cắt đầu ống và chọc thủng lớp niêm phong bằng nhôm bên trong bằng đầu vôi. Cắt vôi theo góc 45° để đạt được chiều rộng vừa mong muốn và áp dụng lên bề mặt bằng súng bơm keo.
- Phương pháp tiếp xúc hai chiều (Dán với bề mặt nhẹ hơn): Áp dụng keo lên bề mặt cần dán, ấn chặt và kéo ra. Để keo kết dính trong vòng 10 đến 30 giây và ấn chặt lại. Các khu vực tiếp xúc nên được gỡ nhẹ bằng búa cao su để đảm bảo tiếp xúc chặt chẽ.
- Phương pháp một chiều (Dán với bề mặt nặng hơn): Áp dụng keo lên bề mặt cần dán, ấn chặt và cố định chúng lại với nhau (kẹp, đóng đinh, vít, v.v.). Giữ chặt trong ít nhất 24 giờ.
- Bất kỳ keo ướt hoặc bán ướt nào có thể được loại bỏ bằng một mảnh vải. Keo khô nên được loại bỏ tốt nhất bằng cách cạo hoặc đánh bóng.
- Đối với bề sàn nâng: Áp dụng keo có độ dày từ 2 - 4 mm lên đáy đế bằng một cái xẻng. Đặt đế lên sàn bằng chuyển động xoay. Keo chảy ra từ đế không nên vượt quá 5 mm. Không di chuyển đế sau khi keo được áp dụng trong hơn 15 phút.

	VITAL TECHNICAL SDN. BHD.	 
	Tài liệu kỹ thuật	
	VT-232 Eco Nails	

Ngày ban hành: 04/06/2009

Ngày cập nhật: 18/08/2023

Số cập nhật: 23-02

VT-232

Eco Nails

ĐỊNH MỨC

Một ống keo 350 g sẽ phủ được 10 mét với vữa 6 mm.

HẠN CHẾ

- Không khuyến khích sử dụng cho Polystyrene (Styrofoam).
- Không khuyến khích dán gương.
- Không phù hợp cho việc sử dụng ngoài trời.

CHÚ Ý

Sản phẩm giải phóng methyl ethylketoxime trong quá trình thi công và đóng rắn. Có thể gây dị ứng da. Tránh hít hơi. Không được phép mang quần áo bị nhiễm bẩn ra khỏi nơi làm việc. Mang bao tay bảo vệ. **NEU DÍNH VÀO DA:** Rửa sạch bằng xà phòng và nước. Nếu da bị kích ứng hoặc phát ban: Hãy nhận sự tư vấn / chăm sóc y tế. Giặt quần áo nhiễm bẩn trước khi tái sử dụng. Tránh xa tầm tay trẻ em. Chứa aminosilane. Có thể gây nên dị ứng. Tài liệu hướng dẫn an toàn có sẵn theo yêu cầu. Để biết thêm thông tin về sức khỏe và an toàn, hãy tham khảo thêm tài liệu an toàn mới nhất.

GHI CHÚ PHÁP LÝ

Mọi nỗ lực đã được thực hiện để đảm bảo rằng thông tin được cung cấp ở đây là đúng sự thật và đáng tin cậy nhưng nó chỉ được cung cấp để hướng dẫn khách hàng của chúng tôi. Công ty không thể chịu bất kỳ trách nhiệm nào về mất mát hoặc thiệt hại có thể xảy ra do việc sử dụng thông tin, do khả năng thay đổi của quá trình xử lý hoặc điều kiện làm việc và tay nghề nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Người tiêu dùng nên xác nhận tính phù hợp của sản phẩm này bằng các thử nghiệm trước khi sử dụng.