

 A member of 	VITAL TECHNICAL SDN. BHD.		 
	Technical Data Sheet		
	VT-236 V-Bond		

Ngày phát hành: 07/02/2018

Ngày sửa đổi: 18/08/2023

Số bản sửa đổi: 23-02

VT-236 V-Bond

Chất trám dán xây dựng

THÀNH PHẦN NỀN

Cao su tổng hợp

TRẠNG THÁI VẬT LÝ

Dạng sệt

MÀU

Nâu

THỜI GIAN MỜ

Tối đa 5 phút
(ở nhiệt độ 25 °C & 50% R.H.)

THỜI GIAN ĐÓNG RẮN

24 – 72 giờ

ĐÓNG GÓI

350 g/chai
(24 chai/thùng)

HẠN SỬ DỤNG

18 tháng (chai)

BẢO QUẢN

Bảo quản nơi khô ráo,
thoáng mát, nhiệt độ
khoảng 30°C

NHIỆT ĐỘ THI CÔNG

5 °C – 38 °C

NHIỆT ĐỘ LÀM VIỆC

-30 °C - 60 °C

MÔ TẢ



VT-236 V-Bond là chất trám dán xây dựng hiệu suất cao, được đặc chế để dán các bề mặt nền không xốp, chẳng hạn như Tấm Nhôm Composite (ACP) và tấm kim loại. Sản phẩm cũng thích hợp để dán nhiều loại vật liệu xây dựng thông thường khác. VT-236 có độ bám dính ban đầu mạnh mẽ, độ bám dính vượt trội và không bị chảy xệ trên các bề mặt thẳng đứng. Thích hợp cho cả thi công dán bên trong và bên ngoài.

DỮ LIỆU KỸ THUẬT

Hệ đóng rắn	: Bay hơi dung môi	
Tỷ trọng	: 1,22 g/mL	
Cường độ cắt chông	: 3,5 N/mm ²	ASTM D1002 (Gỗ với gỗ)
Hàm lượng chất rắn	: 81-82 %	
Độ ổn định khi đóng băng/tan băng	: 5 chu kỳ	

ĐẶC TÍNH

- Độ bám dính vượt trội trên tất cả các bề mặt kim loại bao gồm Tấm nhôm composite (ACP)
- Độ bám dính ban đầu mạnh mẽ
- Dán được các bề mặt nền không xốp
- Dán được hầu hết các vật liệu
- Sử dụng trong nhà và ngoài trời

HƯỚNG DẪN

Độ bám dính vượt trội trên tất cả các bề mặt nền kim loại, bao gồm Tấm Nhôm Composite (ACP) Thích hợp cho việc lắp đặt Tấm Nhôm Composite (ACP) và tấm kim loại. Lý tưởng để dán hầu hết các vật liệu xây dựng: gỗ, ván dăm, kim loại, bê tông, tấm xi măng cốt sợi, gốm sứ, gạch, tấm lát sàn.

HƯỚNG DẪN THI CÔNG

- Bề mặt phải sạch, khô và không dính bụi bẩn, dầu mỡ hoặc nước.
- Để có bề mặt hoàn thiện gọn gàng, dán băng dính giấy và gỡ bỏ trước khi chất trám dán xây dựng se bề mặt.
- Cắt đầu tuýp và đâm thủng lớp giấy bạc bên trong bằng vòi phun. Cắt vòi phun góc 45° theo chiều rộng đường keo mong muốn và bơm keo lên bề mặt nền bằng súng bắn keo.
- Tiếp xúc hai chiều (Liên kết nền nhẹ hơn): Bôi keo dán lên nền cần liên kết, ấn chặt và kéo ra. Để keo se lại trong 10 đến 30 giây và ấn mạnh lại với nhau. Các khu vực tiếp xúc nên được gõ nhẹ bằng búa cao su để đảm bảo tiếp xúc chặt chẽ.
- Phương pháp một chiều (Dán các bề mặt nền nặng hơn): Bơm keo lên bề mặt nền cần dán, ấn mạnh và cố định chúng lại với nhau (kẹp, đóng đinh, bắt vít, v.v.). Giữ cố định trong tối thiểu 24 giờ.
- Có thể loại bỏ keo còn ướt hoặc hơi ướt bằng một miếng vải. Keo đã khô tốt nhất nên được loại bỏ bằng dao cạo hoặc bằng cách chà nhám.

ĐỘ PHỦ

Một tuýp 350 g sẽ phủ được 10 mét đường keo 6 mm.

Quét để tìm hiểu cách
sử dụng



 A member of 	VITAL TECHNICAL SDN. BHD.		 
	Technical Data Sheet		
	VT-236 V-Bond		

Ngày phát hành: 07/02/2018

Ngày sửa đổi: 18/08/2023

Số bản sửa đổi: 23-02

VT-236

V-Bond

CẢNH BÁO

Chất lỏng và hơi dễ cháy. Gây kích ứng da. Có thể gây phản ứng dị ứng da. Có thể gây buồn ngủ hoặc chóng mặt. Nghi ngờ gây hại cho khả năng sinh sản hoặc thai nhi. Có thể gây tổn thương hệ thần kinh khi hít phải trong thời gian dài hoặc liên tục. Có hại cho sinh vật thủy sinh và gây hậu quả lâu dài. Tránh xa nhiệt, bề mặt nóng, tia lửa, ngọn lửa trần và các nguồn gây cháy khác. Không hút thuốc. Không hít phải khói. Chỉ sử dụng ngoài trời hoặc ở nơi thông gió tốt. Mang găng tay bảo hộ và bảo vệ mắt. **NEU** tiếp xúc hoặc lo lắng: Tìm kiếm tư vấn/chăm sóc y tế. Bảo quản nơi an toàn. Bảng dữ liệu an toàn có sẵn theo yêu cầu.

LƯU Ý PHÁP LÝ

Mọi nỗ lực đã được thực hiện để đảm bảo rằng thông tin được cung cấp ở đây là đúng sự thật và đáng tin cậy, nhưng thông tin này chỉ được cung cấp để hướng dẫn khách hàng của chúng tôi. Công ty không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với tổn thất hoặc thiệt hại có thể phát sinh từ việc sử dụng thông tin này, do khả năng có sự khác biệt về điều kiện gia công hoặc làm việc và tay nghề nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Người dùng nên tự kiểm tra để xác nhận tính phù hợp của sản phẩm này.