

Ngày phát hành: 07/07/11

Ngày sửa đổi: 19/01/23

Số bản sửa đổi: 23-01

VT-268/ VT-268GG PU Foam

THÀNH PHẦN NỀN

Polyurethane

TRẠNG THÁI VẬT LÝ

Bột

MÀU

Vàng nhạt

THỜI GIAN KHÔ BỀ MẶT

10 phút

(ở 25°C & độ ẩm tương đối 50%)

ĐÓNG GÓI

750 mL/lon

(12/thùng)

VT-268 (dạng ống hút)

VT-268GG (dạng súng)

HẠN SỬ DỤNG

12 tháng

BẢO QUẢN

Bảo quản ở vị trí thẳng đứng, nơi khô ráo, thoáng mát, nhiệt độ dưới 30°C

NHIỆT ĐỘ THI CÔNG

5 °C – 35 °C

NHIỆT ĐỘ BÌNH CHỨA THẤP NHẤT

10 °C

MÔ TẢ



VT-268 PU Foam là bột polyurethane một thành phần, đóng rắn bằng hơi ẩm, được đặc chế cho các ứng dụng đa năng như trám kín, lấp đầy, lấp đặt, cách nhiệt và cách âm trên bê tông, vữa, gạch, ván sàn, hầu hết các loại nhựa, kim loại, kính hoặc gỗ. Sản phẩm có độ nở tốt, không chảy xệ và chỉ chứa chất đẩy không gây hại cho tầng ozone (không chứa CFC). VT-268 chống nấm mốc, kháng nước và lão hóa, đồng thời cung cấp khả năng cách nhiệt và cách âm tốt.

DỮ LIỆU

KỸ THUẬT

Hệ đóng rắn	: Đóng rắn bằng hơi ẩm	
Độ phủ thể tích	: 30 – 35 L	
Tỷ trọng	: 25 kg/m³	
Cách âm	: 58 dB	EN ISO 717-1
Cơ ngót	: <2 %	FEICA TM 1004
Độ nở sau	: <2 %	FEICA TM 1004
Cường độ nén	: 2,0 N/cm²	FEICA TM 1011
Độ dẫn nhiệt	: 0,046 W/m.K	
Phạm vi chịu nhiệt độ	: -40 °C – 110 °C (Gián đoạn)	
	: -30 °C – 80 °C (Dài hạn)	
Formaldehyde/Dimethylbenzene	: Không	
Khả năng thấm nước	: Không	
Thời gian cắt (đường kính 20 mm)	: Khoảng 45 phút	

ĐẶC TÍNH

- Chất đẩy không gây hại cho tầng ozone (không chứa CFC)
- Độ nở tốt
- Không chảy xệ
- Khả năng cách nhiệt và cách âm tốt
- Chống nấm mốc, nước và lão hóa

HƯỚNG DẪN

- Lý tưởng để lấp đặt khung cửa và cửa sổ, lấp đầy các lỗ hổng không đều hoặc khe hở khó xử, cách nhiệt hệ thống sưởi trung tâm và cách nhiệt tấm tường.
- Thích hợp sử dụng trên nhiều loại vật liệu xây dựng (bê tông, gạch, hầu hết các loại nhựa, kim loại, kính, gỗ, v.v.).

HƯỚNG DẪN THI CÔNG

1. Bề mặt phải sạch, không dính bụi bẩn, dầu mỡ. Làm ẩm bề mặt bằng bình xịt nước trước khi thi công.
2. Lắc mạnh bình xịt ít nhất 20 lần trước khi sử dụng.
3. Che phủ các khu vực không cần trám/cách nhiệt bằng giấy hoặc tấm nhựa.
4. VT-268 (dạng ống hút) - Gắn chặt ống hút vào vòi phun.
VT-268GG (dạng súng) - Vận súng phun vào đầu nổi trên bình.
5. Giữ bình lộn ngược khi xịt.
6. Chỉ đổ đầy khoảng 50% – 70% khe hở/khoảng trống, và để bọt nở ra và lấp đầy phần còn lại.
7. Các khe hở rộng hơn 5 cm phải được lấp đầy bằng nhiều lớp. Chờ 15 - 30 phút giữa các lớp. Nếu làm việc theo lớp, hãy lặp lại việc làm ẩm sau mỗi lớp.
8. Lặp lại việc lắc bình thường xuyên trong quá trình thi công.
9. Có thể loại bỏ bọt chưa đóng rắn bằng chất tẩy bột PU 608 hoặc acetone.
10. Chỉ có thể loại bỏ bọt đã đóng rắn bằng phương pháp cơ học. Nếu cần thiết, cắt bỏ bọt thừa khỏi khe hở bằng dao.
11. VT-268GG (dạng súng) - Khi hoàn thành, tháo bình khỏi súng phun và làm sạch súng kỹ lưỡng bằng chất tẩy bột PU 608 trước khi cất giữ.

Quét để tìm hiểu cách sử dụng



 A member of 	VITAL TECHNICAL SDN. BHD.		 
	Technical Data Sheet		
	VT-268 / VT-268GG PU Foam		

Ngày phát hành: 07/07/11

Ngày sửa đổi: 19/01/23

Số bản sửa đổi: 23-01

VT-268 / VT-268GG PU Foam

GIỚI HẠN

- Không khuyến nghị sử dụng ở những nơi chịu ngâm nước liên tục.
- Không dùng để lấp đầy các khu vực kín hoặc các mối nối rộng hơn 5 cm. Các mối nối rộng hơn và sâu hơn 5 cm phải được lấp đầy nhiều lớp. Thời gian chờ giữa các lần thi công là 15-30 phút.
- Bề mặt bột phải được bảo vệ khỏi tia UV.

CẢNH BÁO

Chứa isocyanates. Có thể gây ra phản ứng dị ứng. Có thể gây phản ứng dị ứng. Gây kích ứng da. Có thể gây phản ứng dị ứng da. Gây kích ứng mắt nghiêm trọng. Có hại nếu hít phải. Có thể gây dị ứng hoặc các triệu chứng hen suyễn hoặc khó thở nếu hít phải. Có thể gây kích ứng đường hô hấp. Nghi ngờ gây ung thư. Có thể gây tổn thương đường hô hấp khi tiếp xúc kéo dài hoặc lặp lại do hít phải. Tránh xa nhiệt, bề mặt nóng, tia lửa, ngọn lửa trần và các nguồn gây cháy khác. Không hút thuốc. Không xịt vào ngọn lửa trần hoặc các nguồn gây cháy khác. Bình chứa có áp suất: Không đâm thủng hoặc đốt, ngay cả sau khi sử dụng. Không hít phải hơi xịt. Chỉ sử dụng ngoài trời hoặc ở nơi thông gió tốt. Trong trường hợp thông gió không đầy đủ, hãy đeo thiết bị bảo vệ hô hấp. **NẾU HÍT PHẢI:** Nếu khó thở, đưa nạn nhân ra nơi thoáng khí và để nghỉ ngơi ở tư thế thoải mái để thở. Nếu có các triệu chứng hô hấp: Gọi cho **TRUNG TÂM CHỐNG ĐỘC** hoặc bác sĩ. Để xa tầm tay trẻ em. Sử dụng ở khu vực thông gió tốt. Bảng dữ liệu an toàn có sẵn theo yêu cầu. Để biết thêm thông tin về sức khỏe và an toàn, hãy tham khảo bảng dữ liệu an toàn mới nhất.

LƯU Ý PHÁP LÝ

Mọi nỗ lực đã được thực hiện để đảm bảo rằng thông tin được cung cấp ở đây là đúng sự thật và đáng tin cậy, nhưng thông tin này chỉ được cung cấp để hướng dẫn khách hàng của chúng tôi. Công ty không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với tổn thất hoặc thiệt hại có thể phát sinh từ việc sử dụng thông tin này, do khả năng có sự khác biệt về điều kiện gia công hoặc làm việc và tay nghề nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Người dùng nên tự kiểm tra để xác nhận tính phù hợp của sản phẩm này.