

 A member of 	VITAL TECHNICAL SDN. BHD.		 
	Technical Data Sheet		
	VT-286 Water-based Duct Sealant		

Ngày phát hành: 21/12/2016

Ngày sửa đổi: 20/01/2022

Số bản sửa đổi: 22-01

VT-286 Water-based Duct Sealant



MÔ TẢ



VT-286 là chất trám ống dẫn khí gốc nước dùng trong nhà/ngoài trời để trám kín các mối nối chế tạo và các loại ống dẫn khí khác. Sản phẩm hoạt động như một chất kết dính và trám kín bền chắc và linh hoạt trên các mối nối và đường nối, do đó ngăn chặn hiệu quả sự xâm nhập của khí, bụi và các chất gây ô nhiễm khác cũng như sự thoát ra của không khí đã điều hòa. Có thể đạt được tỷ lệ phủ tuyệt vời với việc thi công dễ dàng bằng cọ, giúp giảm chi phí lắp đặt. Độ đặc ái lực của chất trám cho phép thi công dễ dàng bằng cọ, bay, tay, phun hoặc đùn. Sản phẩm tuân thủ FDA 21 CFR 177.2600 (e) & (f) và chứng chỉ LEED v4.1 EQ (Thiết kế Hàng đầu về Năng lượng và Môi trường): Vật liệu có lượng khí thải thấp.

NGOẠI QUAN

Acrylic gốc nước

THỜI GIAN ĐÓNG RẮN

24 giờ tùy thuộc vào nhiệt độ môi trường.

THỜI GIAN LÀM VIỆC

<10 phút

MÀU

Xám

ĐÓNG GÓI

Xô 4 kg
(4 xô/thùng)
Xô 20 kg

HẠN SỬ DỤNG

12 tháng

BẢO QUẢN

Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, nhiệt độ dưới 30°C.

NHIỆT ĐỘ THI CÔNG

5 °C – 50 °C

NHIỆT ĐỘ LÀM VIỆC

-10 °C – 75 °C

DỮ LIỆU KỸ THUẬT

Tỷ trọng	: 1,64	
Hàm lượng chất rắn	: 81 %	
Độ bền kéo	: 1,30 N/mm²	ASTM D412
Độ giãn dài	: 200 %	ASTM D412
Tuân thủ VOC thấp	: Có	Quy tắc SCAQMD số 1168
Hàm lượng VOC	: 14,42 g/L	Phương pháp 24 của USEPA
Hàm lượng VOC thấp tuân thủ phát thải	: Có	CDPH v1.2

ĐẶC TÍNH

- Hàm lượng VOC thấp và ít mùi
- An toàn khi tiếp xúc với thực phẩm
- Có thể sơn phủ
- Độ công tác tốt
- Chống nứt và bong tróc
- Chống chảy xệ
- Hàm lượng chất rắn cao

CÁC THỬ NGHIỆM / TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG

- VT-286 đáp ứng các yêu cầu của:
- Tuân thủ Thiết kế Hàng đầu về Năng lượng và Môi trường (LEED) v4.1 EQ
 - Hàm lượng VOC thấp - Phương pháp 24 của USEPA và Phương pháp 304-91 của SCAQMD theo Quy tắc 1168 của SCAQMD
 - Phát thải VOC thấp - Phương pháp chuẩn CDPH v1.2- 2017
 - FDA 21 CFR 177.2600 (e) & (f).

HƯỚNG DẪN

Lý tưởng để trám kín các mối nối và đường nối của ống dẫn khí bằng tấm kim loại, tấm dẫn khí bằng sợi thủy tinh, lớp cách nhiệt, lớp chắn hơi ẩm không gian hạn chế, lớp bọc nhà và các loại ống dẫn khí khác.

HƯỚNG DẪN THI CÔNG

- Bề mặt phải sạch, khô và không dính bụi bẩn, dầu mỡ hoặc nước.
- Thi công một lớp chất trám đều và mịn, giữ cho việc quét cọ theo cùng một hướng. Không thi công quá 2 lớp.
- Nên để chất trám khô ít nhất 2 giờ nếu cần sơn phủ.
- Vệ sinh dụng cụ ngay sau khi sử dụng.

THỜI GIAN ĐÓNG RẮN

24 đến 72 giờ tùy thuộc vào độ ẩm, ứng dụng và nhiệt độ.

CẢNH BÁO

Đề xa tầm tay trẻ em. Bảng dữ liệu an toàn có sẵn theo yêu cầu. Để biết thêm thông tin về sức khỏe và an toàn, hãy tham khảo bảng dữ liệu an toàn mới nhất.

LƯU Ý PHÁP LÝ

Mọi nỗ lực đã được thực hiện để đảm bảo rằng thông tin được cung cấp ở đây là đúng sự thật và đáng tin cậy, nhưng thông tin này chỉ được cung cấp để hướng dẫn khách hàng của chúng tôi. Công ty không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với tổn thất hoặc thiệt hại có thể phát sinh từ việc sử dụng thông tin này, do khả năng có sự khác biệt về điều kiện gia công hoặc làm việc và tay nghề nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Người dùng nên tự kiểm tra để xác nhận tính phù hợp của sản phẩm này.

(Quét để tìm hiểu cách sử dụng)



Truy cập trang sản phẩm:

[VT-286 Water-based Duct Sealant](#)