

Ngày phát hành: 31/03/08

Ngày sửa đổi: 18/04/2023

Số bản sửa đổi: 23-02

VT-328 / VT-328E Contact Adhesive

MÔ TẢ

TRANG THÁI VẬT LÝ
Chất lỏng màu nâu nhạt

THÀNH PHẦN NỀN
Cao su tổng hợp gốc dung môi

MÙI
Mùi thơm

MÀU
Nâu sáng

ĐÓNG GÓI
Vỉ 10 tuýp x 15ml
(48/thùng)
30ml/ tuýp đóng hộp
(288/thùng)
100 mL/lon
(100 lon/thùng)
250 ml/ lon
(24 lon/thùng)
650 ml/lon
(12 lon/thùng)
1,0 L/ lon
(12 thùng thiếc/thùng)
3,0 L/ thùng thiếc
(6 thùng thiếc/thùng)
18,0 L/ thùng thiếc

THỜI GIAN MỜ
5 đến 15 phút

NHIỆT ĐỘ THI CÔNG
-10 °C – 40 °C

NHIỆT ĐỘ LÀM VIỆC
-10 °C – 60 °C

HẠN SỬ DỤNG
12 tháng

BẢO QUẢN
Để chấy, tránh xa nguồn nhiệt hoặc ngọn lửa. Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, nhiệt độ dưới 30°C.



VT-328 / VT-328E Contact Adhesive là keo dán cao su tổng hợp gốc dung môi chất lượng cao được thiết kế để liên kết nhiều loại vật liệu thông dụng. Sản phẩm dễ sử dụng, đóng rắn nhanh và mang lại độ bền liên kết vượt trội.

DỮ LIỆU KỸ THUẬT	Chất rắn : 22 – 24 % Độ nhớt ở 25°C : 4.000 – 5.000 cPs Brookfield LV 3, 10 rpm Tỷ trọng : 0,86 – 0,92 Độ bền bóc : >115N / 25mm ASTM D1876
ĐẶC TÍNH	- Đóng rắn nhanh - Đóng rắn nhanh - Độ bám dính tuyệt vời - Dán được hầu hết các vật liệu
CÁC THỬ NGHIỆM / TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG	VT-328 / VT-328E đáp ứng các yêu cầu của: - Kiểm tra Sirim - ASTM D903 - 98(2004) - Phương pháp thử tiêu chuẩn cho độ bền bóc tách của liên kết keo dính - ASTM D1475-98(2003) - Phương pháp thử tiêu chuẩn về mật độ của lớp phủ lỏng, mực và các sản phẩm liên quan - ASTM D2196-05 - Phương pháp thử tiêu chuẩn cho các đặc tính lưu biến của vật liệu phi Newton bằng máy đo độ nhớt quay (loại Brookfield) - Chỉ thị RoHS 2011/65/EU
HƯỚNG DẪN	Lý tưởng để dán laminate, cao su, nút chai, da, sợi thủy tinh, bọt polyurethane, EVA vào gỗ, kim loại hoặc bê tông. Sản phẩm cũng phù hợp để lắp đặt thảm.
HƯỚNG DẪN THI CÔNG	1. Bề mặt phải sạch, khô và không dính bụi bẩn, dầu mỡ hoặc nước. 2. Khuấy keo trước khi sử dụng. 3. Dùng cọ hoặc dụng cụ cạo khô, sạch để bôi keo lên cả hai bề mặt cần liên kết để tạo thành lớp phủ đồng đều. 4. Để dung môi bay hơi cho đến khi màng keo khô khi chạm vào. Quá trình này mất khoảng 5 đến 15 phút tùy thuộc vào độ xốp của bề mặt và điều kiện thời tiết. 5. Định vị chính xác các bề mặt đã phủ keo trước khi ghép chúng lại với nhau. 6. Tác dụng áp lực đều để tăng cường độ bám dính
CẢNH BÁO	Chất lỏng và hơi dễ cháy. Gây kích ứng da. Có thể gây phản ứng dị ứng da. Có thể gây buồn ngủ hoặc chóng mặt. Nghi ngờ gây tổn hại đến khả năng sinh sản. Nghi ngờ gây hại cho thai nhi. Có thể gây tổn thương các cơ quan (hệ thần kinh, hệ thần kinh trung ương) khi tiếp xúc kéo dài hoặc liên tục (hít phải). Có hại cho sinh vật thủy sinh và gây hậu quả lâu dài. Nếu cần tư vấn y tế, hãy chuẩn bị sẵn hộp đựng hoặc nhãn sản phẩm. - Để xa tầm tay trẻ em. Tránh xa nhiệt, bề mặt nóng, tia lửa, ngọn lửa trần và các nguồn gây cháy khác. Không hút thuốc. Chỉ sử dụng ngoài trời hoặc ở nơi thông gió tốt. Mang găng tay bảo hộ / quần áo bảo hộ / bảo vệ mắt / bảo vệ mặt / bảo vệ thính giác.
LƯU Ý PHÁP LÝ	Mọi nỗ lực đã được thực hiện để đảm bảo rằng thông tin được cung cấp ở đây là đúng sự thật và đáng tin cậy, nhưng thông tin này chỉ được cung cấp để hướng dẫn khách hàng của chúng tôi. Công ty không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với tổn thất hoặc thiệt hại có thể phát sinh từ việc sử dụng thông tin này, do khả năng có sự khác biệt về điều kiện gia công hoặc làm việc và tay nghề nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Người dùng nên tự kiểm tra để xác nhận tính phù hợp của sản phẩm này.

Quét để tìm hiểu cách sử dụng

