# **MIPPON PAINT**

رقم المراجعة: 25-01

## .VITAL TECHNICAL SDN. BHD

**Technical Data Sheet** 

# VT-211 / VT-211S Weatherproofing Sealant



تاريخ الإصدار: 2008/03/31

تاريخ المراجعة: 2025/03/04

# LEED

# VT-211 / VT-211S Weatherproofing Sealant

مانع تسرّب من السيليكون المحايد بنسبة 100%

مانع تسرب VT-211 المقاوم للعوامل الجوية هو مانع سيليكوني بتركيبة خاصة، يضمن أداءً عاليًا ومعالجة محايدة بنسبة 100%، معززًا بحشوة كربونات الكالسيوم. يتمتع بمقاومة ممتازة للعوامل الجوية، والأشعة فوق البنفسجية، والاهتزاز، والرطوبة، والأوزون، ودرجات الحرارة القصوى، والملوثات المحمولة جوًا، والعديد من منظفات ومواد إذابة الشحوم. هو مانع تسرب إيلاستومري أحادي المكون يحافظ على مرونته الدائمة بعد التصلب، بقدرة على التمدد والتقاص بنسبة ±50٪.

بتركيبته الفريدة المصممة لتحقيق أداء استثنائي، يتميز المنتج VT-211 بتحقيق انبعاثات منخفضة من المركبات العضوية المتطايرة، مما يجعله متوافقًا مع متطلبات ASTM C920 الصارمة، كما يساهم في الحصول على نقاط اعتماد نظام الريادة في مجالي الطاقة والنصميم البيئي بإصداره رقم 4.1.



الخصائص

الاختبارات / المعايير

مرحلة التحضير

إرشادات الاستخدام

الاستخدام

الألوان القياسية VT-211 أسود قاتم (B10) رمادي قاتم (G10) أبيض قاتم (W10) VT-211T شبه شفاف (T10)

المكون الأساسي

بوليمر السيليكون الحالة الفيزيائية

(قبل المعالجة)

(بعد المعالجة)

مادة مطاطية مرنة

مادة معجونية غير قابلة للانسياب

الألوان المميزة (مصنوع حسب الطلب) VT-211 رمادي داكن (G12) رمادي جرافيتي (G13)

مدة الجفاف الأولي / زمن تكون الطبقة الخارجة 10 - 30 ثانية

(عند درجة حرارة 25 مئوية ورطوبة نسبية 50%)

> التعبئة والتغليف 300 مل/عبوة (24 عبوة / حاوية كارتونية) 800 جم / عبوة (20 عبوة / حاوية) 600 جم/حاوية(VT-211ST) (20 عبوة / حاوية) 25 كجم / حاوية

> > مدة الصلاحية 12 شهرًا (عبوة) 12 شهر (عبوة)

يُحفظ في مكان جاف وبارد وفي درجة حرارة أقل من 30 درجة مئوية.

درجة حرارة التشغيل أثناء التطبيق من -20 إلى 50 درجة مئوية

درجة حرارة التشغيل بما يصل إلى 150 درجة مئوية

VT-211T	VT-211		البيانات
: المعالجة بتفاعل الرطوبة، مد	محايد	نظام المعالجة	الفنية
: 1.02 جم/مل	: 1.33 جم/مل	الجاذبية النوعية	
: أقل من 1 مم	: أقل من 1 مم	معدل الانسياب (وفقًا لمعيار ASTM D2202)	
: 1.3 نيوت <i>ن ا</i> مم²	: 1.3 نيوت <i>ن ا</i> مم²	مقاومة الشد القصوى (وفقًا لمعيار ASTM D412)	
% 370 :	% 360 :	نسبة الاستطالة عند الانقطاع (وفقًا لمعيار ASTM D412)	
% 50± :	% 50± :	نسبة القدرة على الحركة (و قعًا لمعيار ASTM C719)	
25 :	33 :	درجة صلابة المادة باستخدام مقياس شور (أ) (وفقًا لمعيار (ASTM C661)	
:أكبر من 35 نيوتن	:أكبر من 35 نيوتن	قوة الالتصاق في الشد القشري (وفقًا لمعيار ASTM C794)	
: نعم		الامتثال لمستويات المركبات العضوية المتطايرة المنخفضة (وفقًا لقاعدة إدارة جودة الهواء بجنوب كاليفورنيا رقم 1168).	
:45.54 جم/لنر		محتوى المركبات العضوية المتطايرة (وفقًا لطريقة وكالة حماية البيئة الأمريكية رقم 24)	
% 2.4 :		محتوى المركباتُ العضُوية المتطايرة (وفقًا لطريقة وكالة حماية البيئة الأمريكية رقم 310)	

 مادة مصنوعة من السيليكون المحايد بنسبة 100% مانع تسرب مقاوم للعوامل الجوية

■ يتميز بقدرة على الحركة تصل إلى ±50 % مرن دائمًا خالى من ألكيل الفينول إيثوكسيلات والفور مالديهايد مناسب للاستخدام الداخلي والخارجي

يتميز بسطح غير لامع

يتوافق المنتج VT-211 مع المتطلبات التالية:

المواصفتان المعياريتان رقم ASTM C920 وASTM C719، النوع "إس"، المواد الخالية من المنظفات، الغنة "50"، المواد المخصصة للاستخدام في المناطق غير المرورية، أعمال الزجاج والاستخدامات العامة

متطلبات جودة البيئة الداخلية وتَّفًا لمعيار ٢٩٠٦ للريَّادة في مجاليَّ الطاقة والتصميم البيئي

انبعاثات منخفضة من المركبات العضوية المتطايرة – وفقًا لطريقتي رقم 24 و300 وفقًا لطريقة وكالة حماية البيئة الأمريكية بموجب لقاعدة إدارة جودة الهواء بجنوب كاليفورنيا رقم 1168

■ اختبار SIRIM - وفقًا للمواصفة 2016 :ASTM D412

إر شادات الاستخدام ■ مناسب تمامًا لإنشاء ختم مقاوم للعوامل الجوية على معظم مواد البناء الشائعة، مثل الزجاج والألمنيوم والفولاذ المجلفن والمطلي، بالإضافة إلى الطوب والخرسانة.

يُستخدم على نطاق واسع لإحكام إغلاق الألواح المركبة المصنوعة من الألمنيوم في التطبيقات الخارجية.

 يجب أن تكون سطح القاعدة جافًا ونظيفًا، وخاليًا من الأوساخ والشحوم والزيوت أو المياه الراكدة. ضع شريط التغطية وأزله قبل انتهاء وقت التشغيل للحصول على مظهر نهائي أنيق.

يُنصَح باستخدام البرايمر 602، لا سيما مع الركائز المسامية مثل الخرسانة، لتحقيق التصاق فائق.

أبوصلى باستخدام مواد داعمة معتمدة في التصميمات التي يزيد قطرها عن 10 مم.

العبوات:

1. اقطع فتحة العبوة بحذر.

اقطع فوهة العبوة بزاوية تقريبية من 45° إلى 60°، مع مراعاة قطرها المناسب.

ق. استخدم مسدس توزيع أوضع مانع التسرب في اتجاه واحد.
4. قم بتشكيل خرزة مانع التسرب باستخدام أداة نظيفة وجافة خلال فترة العمل للحصول على مظهر أملس.

قص طرف الحاوية بحذر، ثم ضعها داخل المسدس المخصص لسد الفجوات.

2. اقطع فوهة العبوة بزاوية تقريبية من 45° إلى 60°، مع مراعاة قطرها المناسب.

أدخل الفوهة في المسدس وثبتها بإحكام.

www.vitaltechnical.com

A. ضع مانعُ التسرَّب في مسار واحد.

قم بتشكيل خرزة مانع التسرب باستخدام أداة نظيفة وجافة خلال فترة العمل للحصول على مظهر أملس.

تجنب وضع كمية زائدة من مانع التسرب على الغشاء الواقى للوح الألمنيوم المركب.

صفحة 1 من 2



VT-211

Sealant

Weatherproofing

### .VITAL TECHNICAL SDN. BHD

#### **Technical Data Sheet**

# VT-211 / VT-211S Weatherproofing Sealant



تاريخ الإصدار: 2008/03/31

رقم المراجعة: 25-01 تاريخ المراجعة: 2025/03/04

التنظيف

- يمكن تنظيف موانع التسرب غير الجافة باستخدام الأسيتون أو المذيبات المعدنية.
  - لا يمكن إزالة موانع التسرب المتصلبة إلا بالوسائل الميكانيكية.

تصميم الوصلة

- يجب حساب حجم خرزة مانع التسرب المحددة، بحيث يتوافق مع قدرات التمدد لمانع التسرب، وذلك بما يتناسب مع عرض الوصلة المتوقع نتيجة التمدد والانكماش.
  - يُجرى تحديد عرض خرزة مانع التسرب بشكل عام وفقًا لسعة الحركة القصوى المقدرة بالقيمة ±50٪
    - يجب ألا يقل عمق الوصلة عن 6 مم لضمان تحمل الحركة.
    - يجب أن يتم تصميم الوصلة بحيث تكون نسبة العرض إلى العمق 2:1.



# التغطية

العرض	العمق	التغطية (300 مل)*
6 مم	6 مم	7.58 متر
10 مم	10 مم	2.73 متر
20 مم	10 مم	1.36 متر
25 مم	12 مم	0.91 متر

- \* القيم المذكورة أعلاه هي تقديرات تقريبية لكمية المادة المطلوبة بالمتر الخطي، مع افتراض نسبة هدر تبلغ 10% خلال الاستخدام. وقد تختلف التغطية الفعلية.
  - الصبغة الحسابية:

س / [(ص x ن) × 1.1] = التغطية

س = حجم العبوة (أو الحاوية) بالمليلتر،

ص = عرض الوصلة بالسنتيمتر ن = عمق الوصلة بالسنتيمتر،

1.1 = نسبة الهدر المقدرة بنسبة 10%

التغطية= الطول الخطى المطبق بالسنتيمتر لكل عبوة (أو حاوية).

لا يُوصى باستخدامه في التطبيقات التالية:

- يربي . استخدامات الزجاج الهيكلي . تحت مستوى سطح الماء أو في حالات الغمر الدائم .
- المناطق ذات الحركة المرورية المعرضة للتآكل.
- البولي كربونات والبولي أكريلات عند تعرضهما لإجهاد الشد
- - التطبيقات التي تستوجب طلاء موانع التسرب.
    - المطاط النيوبريني.

التحذيرات

قيود الاستخدام

يُطلق المنتج ميثيل إيثيل كيتوكسيم خلال عملية التطبيق والتصلب. قد يسبب رد فعل تحسسي للجلد. في حال الحاجة إلى استشارة طبية، احتفظ بعبوة المنتج أو الملصق في متناول اليد. تجنب استنشاق الغبار أو الأبخرة أو الغاز أو الرذاذ أو البخار أو الرش. ارتد القفازات والملابس الواقية ووسائل حماية العين والوجه والسمع. يُرجى التخلص من المحتويات والحاوية في مراكز جمع النفايات الخطرة أو الخاصة، مع الالتزام باللوائح المحلية والإقليمية والوطنية والدولية. يُدفظ بعيدًا عن متناول الأطفال. لمزيد من المعلومات حول الصحة والسلامة، يُرجى الاطلاع على أحدث صحيفة صادرة بشأن بيانات السلامة.

التنويهات القانونية

جرى التحقق من المعلومات الواردة بأقصى قدر من العناية، إلا أنها تُقدَّم لأغراض إرشادية فقط لعملاننا. ولا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن أي خسارة أو ضرر قد ينجم عن استخدام هذه المعلومات، نظرًا لاحتمالية اختلاف عمليات المعالجة أو ظروف التشغيل أو جودة التنفيذ الخارجة عُن نطاق سيطرتنا. ويُنصح المستخدمون بالتحقق من مدى ملاءمة هذا المنتج من خلال إجراء اختبار اتهم الخاصة.

معلومات المحدود

> تمنح شركة فيتال تكنيكال ضمانًا على المادة لمدة 10 سنوات، بشرط استخدام المنتج ضمن فترة صلاحيته ووفقًا للإجراءات القياسية المعتمدة لمقط متركة فينان كليوكات صفحاتا على المداد لملاء 10 المتحدة المقطعة عصل طرة ووقعا بهجراءات العيسية المقطعة في المجال الصناعي. ولا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن الأضرار غير المباشرة أو العرضية الناجمة عن سوء الاستخدام. يغطي الضمان المادي فقط استبدال المنتج فقط الضمان. ويمنح الضمان المادي فقط عند استكمال العمول لكافة المستندات والمعلومات المطلوبة، وإصدار خطاب ضمان رسمي من الشركة. يتعين إرسال أي مطالبة بالضمان إلى الشركة بشكل كتابي ومباشر. ولا تتحمل الشركة أي مسؤولية إلا بعد قيام ممثليها بإجراء فحص موقعي لتأكيد حدوث الخلل المزعوم.

صفحة 2 من 2 www.vitaltechnical.com