

	VITAL TECHNICAL SDN. BHD.	 
	Technical Data Sheet	
	VT-218 / VT-218C Glass & Metal Sealant	

วันที่ออก: 31/03/08

วันที่ปรับปรุง: 27/02/2023

หมายเลขการปรับปรุง: 23-01

VT-218 / VT-218C Glass & Metal Sealant

ซิลแลนท์ซิลิโคนเป็นกลาง

ส่วนประกอบหลัก ซิลิโคนพอลิเมอร์
สถานะทางกายภาพ เนื้อ (ก่อนแห้งตัว) ยางยืดหยุ่น (หลังแห้งตัว)
สีมาตรฐาน VT-218 (T10) โปรงใส
VT-218C (WC0) ขาว (BC0) ดำ (GC0) เทา
สีพิเศษ (สั่งทำพิเศษ) VT-218 (B32) บรอนซ์เข้ม (W10) ขาว (B10) ดำ (G10) เทา
VT-218C (GC1) เทาเข้ม (GC2) เทาเข้ม
เวลาที่ผิวแห้งไม่เหนียว / ที่ผิวแข็งตัว 5 – 30 นาที (ที่ 25°ซ. และ 50% R.H.)
บรรจุภัณฑ์ 270 มล./หลอด 280 มล./หลอด 300 มล./หลอด (24 หลอด/กล่อง)
VT-218S 500 มล./ 500 ก./กระบอก (20 กระบอก/กล่อง)
VT-218CS 500 มล./ 670 g./กระบอก (20 กระบอก/กล่อง)
อายุการเก็บรักษา 12 เดือน
การจัดเก็บ จัดเก็บในที่แห้งและเย็นที่อุณหภูมิ ประมาณ 30°ซ.
อุณหภูมิในการใช้งาน -20°ซ. – 50°ซ.
อุณหภูมิในการใช้งาน สูงสุดถึง 150°ซ.

คำอธิบาย



VT-218 Glass & Metal Sealant เป็นซิลแลนท์ซิลิโคนชนิดแข็งตัวเป็นกลางที่มีความต้านทานต่อสภาพอากาศ, รังสี UV, การสั่นสะเทือน, ความชื้น, โอโซน, อุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงสุดขีด, มลพิษในอากาศ และสารซักฟอกและตัวทำละลายหลายชนิดได้อย่างยอดเยี่ยม

เป็นซิลแลนท์ชนิดยืดหยุ่นแบบส่วนประกอบเดียวที่มีความยืดหยุ่นการเมื่อแข็งตัว

	VT-218	VT-218C
ข้อมูลทางเทคนิค		
ระบบการแข็งตัว	: ออกซิมี	: ออกซิมี
ข้อมูล		
ความกว้างจำเพาะ	: 0.99 ก./มล.	: 1.34 ก./มล.
การไหลย้อย (ASTM D2202)	: ≤ 1 มม.	: ≤ 1 มม.
ความต้านทานแรงดึงขั้นสูงสุด (ASTM D412)	: 1.3 N/mm ²	: 1.3 N/mm ²
ค่าการยืดตัวก่อนขาด (ASTM D412)	: 380 %	: 320 %
ค่าความแข็งแบบ Shore A (ASTM C661)	: 23	: 37
ความสามารถในการเคลื่อนที่ (ASTM C719)	: ±25 %	: ±25 %
ปริมาณสารระเหย (VOC) (USEPA Method 24)	: 108.95 ก./ล.	: 88.10 ก./ล.
คุณสมบัติ	- ระบบการแข็งตัวเป็นกลาง - ความสามารถในการเคลื่อนที่ ±25 % - การยึดติดที่ยอดเยี่ยม - คงความยืดหยุ่นถาวร - ความต้านทานต่อสภาพอากาศยอดเยี่ยม - เหมาะสำหรับใช้งานทั้งภายในและภายนอก	
การทดสอบ / มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง	VT-218 เป็นไปตามข้อกำหนดของ: ASTM C920, Type S, Grade NS, Class 25	
การใช้งาน	- เหมาะมากสำหรับการซิลรอยต่อแผ่นโลหะในงานหลังคา รางน้ำ และการหุ้มผนัง - จะยึดเกาะเพื่อสร้างการซิลที่ทนทานต่อสภาพอากาศบนวัสดุก่อสร้างทั่วไป เช่น อลูมิเนียม, เหล็กชุบสังกะสีและเคลือบสังกะสี, พื้นผิวทาสี, อิฐ และคอนกรีต	
การเตรียมพื้นผิว	- พื้นผิวของวัสดุต้องแห้งและสะอาด ปราศจากสิ่งสกปรก คราบจาระบี น้ำมัน หรือน้ำขัง - สำหรับการตกแต่งที่เรียบร้อย ให้ใช้เทปกาวยึดและถอดออกภายในเวลาทำงาน - ขอแนะนำให้ใช้ 602 Primer โดยเฉพาะสำหรับพื้นผิวที่มีความพรุน เช่น คอนกรีต เพื่อการยึดเกาะที่ยอดเยี่ยม - สำหรับการกรอกรูปแบบซิลแลนท์ที่มีความลึกเกิน 10 มม. ให้ใช้วัสดุรองรับที่ได้รับการอนุมัติ	
การใช้งานวิธีใช้	- ตัดปลายหลอดด้วยความระมัดระวัง - ตัดปากหัวฉีดให้มีเส้นผ่านศูนย์กลางที่เหมาะสม โดยตัดที่มุมประมาณ 45° ถึง 60° - ใช้ปืนยิงซิลิโคนและบีบซิลแลนท์ออกมาเป็นเส้นเดียว - ใช้เครื่องมือที่สะอาดและแห้งในการเกลี่ยซิลแลนท์ภายในเวลาทำงานเพื่อให้ได้การตกแต่งที่เรียบร้อย	
การทำความสะอาด	- ซิลแลนท์ที่ยังไม่แห้งสามารถทำความสะอาดได้ด้วยอะซิโตนหรือน้ำมันแร่ - ซิลแลนท์ที่แห้งแล้วสามารถขจัดออกได้เพียงวิธีทางกลเท่านั้น	


วันที่ออก: 31/03/08

วันที่ปรับปรุง: 27/02/2023

หมายเลขการปรับปรุง: 23-01

VT-218

Glass & Metal Sealant



การออกแบบรอยต่อ

- ขนาดของแนวซิลแลนท์ที่ระบุควรถูกคำนวณเพื่อให้สอดคล้องกับความสามารถในการบีบอัดและขยายตัวของซิลแลนท์ที่สัมพันธ์กับความกว้างของรอยต่อที่คาดการณ์ไว้เนื่องจากการขยายตัวและการหดตัวโดยทั่วไป
- การคำนวณความกว้างของแนวซิลแลนท์ควรคำนวณบนพื้นฐานของความสามารถในการเคลื่อนที่สูงสุด $\pm 25\%$
- ขนาดแนวซิลแลนท์ไม่ควรน้อยกว่า 6 มม. เพื่อรองรับการเคลื่อนที่
- อัตราส่วนความกว้างต่อความลึกของรอยต่อในการออกแบบซิลแลนท์ควรเป็น 2:1

ปริมาณการใช้งาน

ความกว้าง	ความลึก	ปริมาณการใช้งาน (280 มล.) *	ปริมาณการใช้งาน (300 มล.) *
6 มม.	6 มม.	7.07 เมตร	7.58 เมตร
10 มม.	10 มม.	2.55 เมตร	2.73 เมตร
20 มม.	10 มม.	1.27 เมตร	1.36 เมตร
25 มม.	12 มม.	0.85 เมตร	0.91 เมตร

ตัวเลขพื้นที่ครอบคลุมที่แสดงด้านบนเป็นค่าประมาณระยะทางเชิงเส้น โดยอิงจากสมมติฐานการสูญเสีย 10%

ปริมาณการใช้งานจริงอาจแตกต่างกันไป

- สูตรการคำนวณ:

$$X / [(Y \times Z) \times 1.1] = \text{ปริมาณการใช้งาน}$$

X = ปริมาตรของหลอด (หรือกระบอก) ในหน่วย มล.

Y = ความกว้างของรอยต่อในหน่วย ซม., Z = ความลึกของรอยต่อในหน่วย ซม.

1.1 = ปริมาณการสูญเสีย 10%,

ปริมาณการใช้งาน = ระยะการใช้งานเป็นเมตรเชิงเส้นในเซนติเมตรต่อหลอด (หรือกระบอก)

ข้อจำกัด

ไม่แนะนำให้ใช้สำหรับการใช้งานดังต่อไปนี้:

- การใช้งานสำหรับการติดกระจกโครงสร้าง
- วัสดุที่ต้องทนทานต่อการแช่น้ำเป็นเวลานาน
- พื้นที่ที่มีการขัดถูจากการจราจร
- พอลิคาร์บอเนตและพอลิเอทิลีน หากอยู่ภายใต้ความตึง
- การใช้งานที่ต้องการให้ซิลแลนท์ทำสี
- ยางนีโอพรีน

ข้อควรระวัง

อาจทำให้เกิดการระคายเคืองผิวหนังจากการแพ้ หลีกเลี่ยงการหายใจเอาฝุ่นควัน ก๊าซ/หมอก/ไอระเหย/สเปรย์

เสื้อผ้าที่ปนเปื้อนครห้ล้างมือออกจากสถานที่ทำงาน

สวมถุงมือป้องกันเสื้อผ้าป้องกันอุปกรณ์ป้องกันดวงตา/อุปกรณ์ป้องกันใบหน้า/อุปกรณ์ป้องกันการได้ยิน

หากสัมผัสกับผิวหนัง: ล้างด้วยน้ำปริมาณมาก

(โปรดดูคำแนะนำการปฐมพยาบาลเพิ่มเติมในฉลากนี้)

ขอรับคำแนะนำการรักษาทางการแพทย์

สำหรับข้อมูลด้านสุขภาพและความปลอดภัยเพิ่มเติม โปรดอ้างอิงจากเอกสารข้อมูลความปลอดภัยล่าสุด

การรักษาเฉพาะ

หากเกิดการระคายเคืองผิวหนังหรือผื่นขึ้น:

มีเอกสารข้อมูลความปลอดภัยให้ตามคำขอ

หมายเหตุทางกฎหมาย

เราได้พยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้ข้อมูลที่ให้ไว้ถูกต้องและเชื่อถือได้

แต่ข้อมูลนี้มิใช่เพื่อเป็นคำแนะนำสำหรับลูกค้าของเราเท่านั้น

บริษัทขอแจ้งว่าไม่สามารถรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูล

เนื่องจากมีโอกาสที่กระบวนการทำงาน สภาพแวดล้อม และฝีมือแรงงาน ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา

ขอแนะนำให้ผู้ใช้ทำการทดสอบด้วยตนเองเพื่อยืนยันว่าผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสมกับการใช้งาน