



VITAL TECHNICAL SDN. BHD.

Technical Data Sheet

VT-780
Vinyl Adhesive



Tanggal penerbitan: 12/11/2014

Tanggal revisi: 11/08/2022

No. Revisi: 22-01

VT-780 Vinyl Adhesive

Perekat Lantai Vinyl Berbahan Dasar Air



KONDISI FISIK

Pasta

WARNA

Beige

KEMASAN

1 kg/ ember
(12 ember/karton)
5 kg/ ember
(4 ember/karton)
10 kg/ ember
(2 ember/karton)
20 kg/ ember

MASA SIMPAN

12 bulan

PENYIMPANAN

Simpan di tempat kering dan sejuk dengan suhu di bawah 30 °C

DESKRIPSI



VT-780 Vinyl Adhesive adalah perekat berkekuatan tinggi, berbahan dasar air, dan mudah disebarkan yang dirancang untuk memasaing penutup lantai vinyl seperti papan vinyl, lembaran vinyl, ubin vinyl, lantai olahraga vinyl, dsb. pada sebagian besar jenis permukaan sublantai. Perekat akan menjadi lengket dan dapat merekatkan lantai vinyl yang kuat, memudahkan pekerjaan pemasangan terutama jika sublantai tidak 100% rata.

TEKNIS DATA	Kandungan padat	: 67%	
	Berat jenis	: 1,19	
	Viskositas	: 92.000 cP	
	Kekuatan geser tumpang tindih	: 7,7 N/cm ²	
	Kandungan VOC	: 4,15 gram/liter	USEPA Method 24
	Cakupan	: 50 m ² / 20 kg	

FITUR	<ul style="list-style-type: none">▪ Daya rekat awal tinggi▪ Siap pakai, mudah digunakan▪ Pemasangan dan pembersihannya mudah▪ Daya rekat sisa yang baik▪ Waktu kerja yang lama, reposisi dimungkinkan▪ Bau rendah dan VOC rendah▪ Ramah lingkungan
--------------	--

TES / STANDAR YANG BERLAKU	VT- 780 memenuhi persyaratan: <ul style="list-style-type: none">▪ VOC Rendah - USEPA Method 24 dan SCAQMD Method 304-91 berdasarkan SCAQMD Rule 1168
-----------------------------------	--

PENGAPLIKASIAN	<ul style="list-style-type: none">▪ Lantai papan vinyl▪ Lantai lembaran vinyl▪ Lantai ubin vinyl▪ Basis dinding vinyl▪ Ubin Komposisi Vinyl (VCT)▪ Pemeliharaan lantai vinyl▪ Lantai olahraga vinyl▪ Beton, kayu dan papan keras dll.
-----------------------	--

PERSIAPAN	<ul style="list-style-type: none">▪ Substrat harus halus, rata, bersih, kering dan bebas dari kelembapan dan alkali. Singkirkan kotoran, lilin, minyak, cat, oli, pelapis, senyawa pengeras dan semua benda asing yang dapat mengganggu daya rekat sempurna.▪ Isi semua retakan, lubang dan cekungan dengan senyawa penambal dan perata berbahan dasar semen yang dimodifikasi polimer.▪ Lantai beton atau kayu yang sangat berpori harus ditutup dengan primer untuk memudahkan proses perekatan.▪ Perekat tidak boleh digunakan dalam kondisi yang sangat panas atau dingin (misalnya di bawah 8 °C atau di atas 35 °C)
------------------	--

PENGAPLIKASIAN PETUNJUK	<ol style="list-style-type: none">1. Aplikasikan lapisan perekat secara merata pada sublantai menggunakan roskam.2. Tempelkan vinyl ke perekat setelah mulai lengket (dalam 30 - 60 menit) untuk memastikan kekuatan perekatan yang sangat baik setelah mengeras. Dapat tetap lengket dalam jangka waktu lama, dapat melanjutkan pemasangan bahkan pada hari kedua.3. Tekan vinyl secara merata dengan rol untuk memastikan kontak menyeluruh antara vinyl dan sublantai.4. Perekat harus dibiarkan mengering semalaman (min. 12 jam) sebelum lalu lintas diperbolehkan. Jangan mencuci atau mengelupas lantai selama 5 hari setelah pemasangan.
--------------------------------	---

(Pindai untuk mempelajari cara penggunaan)



Kunjungi halaman produk:
[VT-780 Vinyl Adhesive](#)

 A member of 	VITAL TECHNICAL SDN. BHD.	 
	Technical Data Sheet	
	VT-780 Vinyl Adhesive	

Tanggal penerbitan: 12/11/2014

Tanggal revisi: 11/08/2022

No. Revisi: 22-01

VT-780

Vinyl Adhesive

PEMBERSIHAN

- Hilangkan sisa perekat basah dengan kain putih bersih yang dibasahi air sabun.
- Gunakan terpentin untuk residu perekat yang kering, ikuti peringatan pada wadah.

PERINGATAN

Cairan dan uap yang sangat mudah terbakar. Jauhkan dari panas, permukaan panas, percikan api, nyala api terbuka, dan sumber penyulutan lainnya. Dilarang merokok. Jaga wadah tetap tertutup rapat. Gunakan peralatan listrik/ventilasi/penerangan antiledakan. Kenakan sarung tangan pelindung. **JIKA TERKENA KULIT** (atau rambut): Segera lepaskan semua pakaian yang terkontaminasi. Bilas kulit dengan air. Simpan di tempat yang berventilasi baik. Jaga agar tetap dingin. Jauhkan dari jangkauan anak-anak. Lembar data keselamatan tersedia berdasarkan permintaan. Untuk informasi kesehatan dan keselamatan lebih lanjut, lihat lembar data keselamatan terbaru.

CATATAN HUKUM

Segala upaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan di sini adalah benar dan dapat diandalkan, tetapi informasi ini hanya diberikan sebagai panduan bagi pelanggan kami. Perusahaan tidak dapat menerima tanggung jawab apa pun atas kehilangan atau kerusakan yang mungkin terjadi akibat penggunaan informasi tersebut, karena kemungkinan adanya variasi pemrosesan atau kondisi kerja dan pengerjaan di luar kendali kami. Pengguna disarankan untuk memastikan kesesuaian produk ini melalui pengujian mereka sendiri.