

	VITAL TECHNICAL SDN. BHD.	 
	Technical Data Sheet	
	VT-780 Vinyl Adhesive	

Ngày phát hành: 12/11/2014

Ngày sửa đổi: 11/08/2022

Số bản sửa đổi: 22-01

VT-780 Vinyl Adhesive

Keo dán sàn Vinyl gốc nước



TRẠNG THÁI VẬT LÝ

Dạng kem

MÀU

Be

ĐÓNG GÓI

1 kg/xô
(12 xô/thùng)
5 kg/xô
(4 xô/thùng)
10 kg/xô
(2 xô/thùng)
20 kg/thùng

HẠN SỬ DỤNG

12 tháng

BẢO QUẢN

Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, nhiệt độ dưới 30°C

MÔ TẢ



VT-780 Vinyl Adhesive là loại keo gốc nước có độ bền cao, dễ trải, được thiết kế để lắp đặt các loại sàn vinyl như ván vinyl, tấm vinyl, gạch vinyl, sàn thể thao vinyl, v.v. trên hầu hết các loại bề mặt sàn phụ. Keo sẽ trở nên dính và có khả năng bám dính các loại sàn vinyl đàn hồi, giúp việc lắp đặt dễ dàng hơn, đặc biệt khi sàn phụ không bằng phẳng 100%.

DỮ LIỆU KỸ THUẬT	Hàm lượng chất rắn	: 67%	
	Tỷ trọng	: 1,19	
	Độ nhớt	: 92.000 cPs	
	Cường độ cắt chông	: 7,7 N/cm ²	
	Hàm lượng VOC	: 4,15 g / L	Phương pháp 24 của USEPA
	Độ phủ	: 50 m ² / 20 kg	

ĐẶC TÍNH	- Độ bám dính ban đầu cao - Trộn sẵn, dễ sử dụng - Lắp đặt và làm sạch đơn giản - Độ dính dư tốt - Thời gian làm việc dài, có thể định vị lại - Ít mùi và hàm lượng VOC thấp - Thân thiện với môi trường
-----------------	--

CÁC THỬ NGHIỆM / TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG	VT- 780 đáp ứng các yêu cầu sau: VOC thấp - Phương pháp 24 của USEPA và Phương pháp 304-91 của SCAQMD theo Quy tắc 1168 của SCAQMD
--	---

HƯỚNG DẪN	- Sàn ván vinyl - Sàn tấm vinyl - Sàn gạch vinyl - Chân tường vinyl - Gạch hỗn hợp vinyl (VCT) - Bảo trì sàn vinyl - Sàn thể thao vinyl - Bê tông, gỗ và ván ép cứng, v.v.
------------------	---

CHUẨN BỊ	- Bề mặt nền phải nhẵn, phẳng, sạch, khô và không có hơi ẩm và kiềm. Loại bỏ bụi bẩn, sáp, dầu mỡ, sơn, dầu, chất bịt kín, hợp chất bảo dưỡng và tất cả các chất lạ có thể cản trở độ bám dính thích hợp. - Trám tất cả các vết nứt, lỗ và điểm thấp bằng hợp chất vá và san phẳng gốc xi măng biến tính polymer. - Sàn phụ bê tông hoặc gỗ có độ xốp cao nên được bịt kín bằng lớp lót để tạo điều kiện bám dính. - Không nên sử dụng keo trong điều kiện quá nóng hoặc quá lạnh (tức là dưới 8 °C hoặc trên 35 °C).
-----------------	--

HƯỚNG DẪN THI CÔNG	- Trải một lớp keo đều lên sàn phụ bằng bay. - Đặt vinyl lên keo khi keo trở nên dính (trong 30 - 60 phút) để đảm bảo độ bền liên kết tuyệt vời sau khi đóng rắn. Keo có thể vẫn dính trong một thời gian dài, có thể tiếp tục lắp đặt ngay cả vào ngày thứ hai. - Ấn đều vinyl bằng con lăn để đảm bảo tiếp xúc hoàn toàn giữa vinyl và sàn phụ. - Phải để keo khô qua đêm (tối thiểu 12 giờ) trước khi cho phép đi lại trên sàn. Không rửa hoặc lau sàn trong 5 ngày sau khi lắp đặt.
---------------------------	--

(Quét để tìm hiểu cách sử dụng)



Truy cập trang sản phẩm:

[VT-780 Vinyl Adhesive](#)

	VITAL TECHNICAL SDN. BHD.	 
	Technical Data Sheet	
	VT-780 Vinyl Adhesive	

Ngày phát hành: 12/11/2014

Ngày sửa đổi: 11/08/2022

Số bản sửa đổi: 22-01

VT-780

Vinyl Adhesive

VỆ SINH

- Loại bỏ cặn keo ướt bằng khăn trắng sạch, ẩm với nước xà phòng.
- Sử dụng dầu khoáng để làm sạch cặn keo khô, tuân theo các cảnh báo trên thùng chứa.

CẢNH BÁO

Chất lỏng và hơi dễ cháy. Tránh xa nhiệt, bề mặt nóng, tia lửa, ngọn lửa trần và các nguồn gây cháy khác. Không hút thuốc. Giữ bình chứa đóng chặt. Sử dụng thiết bị điện/thông gió/chiếu sáng chống cháy nổ. Đeo găng tay bảo vệ. **NEU DÍNH VÀO DA (hoặc tóc):** Cởi bỏ ngay lập tức tất cả quần áo bị nhiễm bẩn. Rửa sạch da bằng nước. Bảo quản ở nơi thông thoáng. Giữ mát. Để xa tầm tay trẻ em. Bảng dữ liệu an toàn có sẵn theo yêu cầu. Để biết thêm thông tin về sức khỏe và an toàn, hãy tham khảo bảng dữ liệu an toàn mới nhất.

LƯU Ý PHÁP LÝ

Mọi nỗ lực đã được thực hiện để đảm bảo rằng thông tin được cung cấp ở đây là đúng sự thật và đáng tin cậy, nhưng thông tin này chỉ được cung cấp để hướng dẫn khách hàng của chúng tôi. Công ty không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với tổn thất hoặc thiệt hại có thể phát sinh từ việc sử dụng thông tin này, do khả năng có sự khác biệt về điều kiện gia công hoặc làm việc và tay nghề nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Người dùng nên tự kiểm tra để xác nhận tính phù hợp của sản phẩm này.